



tesa® ACXplus 7078

Información De Producto



tesa® ACX^{plus} Alta Resistencia 2000µm

Descripción del producto

tesa® ACX^{plus} 7078 es una cinta de espuma acrílica negra.

Consiste en un sistema acrílico de altas prestaciones y debido a sus componentes únicos, combina una excelente resistencia a temperatura y a golpes de frío (hasta -40°C).

Está indicada para uniones exigentes en aplicaciones exteriores, especialmente en combinación con los Promotores de Adhesión tesa.

La espuma viscoelástica compensa las diferentes elongaciones térmicas de los materiales unidos.

Aplicaciones

Unión de paneles y barras de refuerzo en las siguientes industrias:

- Elevadores
- Solar
- Transportes
- Producción de Equipamientos

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

- | | | | |
|-----------------------|-----------------|----------------|---------|
| • Material de soporte | espuma acrílica | • Epesor total | 2000 µm |
| • Tipo de adhesivo | acrílico puro | • Color | negro |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|--|--------|--|--------|
| • Resistencia a la temperatura a corto plazo | 220 °C | • Resistencia a la temperatura a largo plazo | 120 °C |
|--|--------|--|--------|

Valores de adhesión

- | | | | |
|---|--------|---|---------|
| • I ABS (inicial) | 7 N/cm | • I Metal (inicial) | 20 N/cm |
| • Adhesión sobre ABS (después de 14 días) | 9 N/cm | • Adhesión sobre Acero (después de 14 días) | 37 N/cm |
| • PP (inicial) | 2 N/cm | • I Metal (después de 3 días) | 37 N/cm |
| • Adhesión sobre PP (después de 14 días) | 2 N/cm | | |

Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=07078>



tesa® ACXplus 7078

Información De Producto

Información adicional

PV 22 = Protector en papel blanco revestido de PE con logo tesa® ACX^{plus} impreso

PV 24 = Protector en film azul

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=07078>