

tesa® flameXtinct 45063

Información De Producto



Cinta de núcleo acrílico ignífuga de 800 µm

Descripción del producto

La familia de productos flameXtinct de tesa® consta de varias cintas adhesivas de alto rendimiento para aplicaciones de montaje. La gama flameXtinct de tesa® y todos sus productos están claramente definidos por las siguientes características:

- Retardante de llama
- Sin halógenos
- Adhesivos de alto rendimiento
- Amplia gama de productos

tesa® flameXtinct 45063 es una cinta con núcleo acrílico de 800 µm para aplicaciones de unión permanente con capacidad ignífuga. El núcleo acrílico compensa las dilataciones térmicas y mejora la adhesión a diversos sustratos. El producto ofrece las siguientes características:

- Propiedad ignífuga comprobada según FAR 25.853(a) ap. F parte 1 y UL 94 V-2
- Propiedades viscoelásticas

Características

La familia de productos flameXtinct de tesa® consta de varias cintas adhesivas de alto rendimiento para aplicaciones de montaje. La gama flameXtinct de tesa® y todos sus productos están claramente definidos por las siguientes características:

- Retardante de llama
- Sin halógenos
- Adhesivos de alto rendimiento
- Amplia gama de productos

tesa® flameXtinct 45063 es una cinta con núcleo acrílico de 800 µm para aplicaciones de unión permanente con capacidad ignífuga. El núcleo acrílico compensa las dilataciones térmicas y mejora la adhesión a diversos sustratos. El producto ofrece las siguientes características:

- Propiedad ignífuga comprobada según FAR 25.853(a) ap. F parte 1 y UL 94 V-2
- Propiedades viscoelásticas

Aplicaciones

PV26 = protector de papel revestido de PE blanco

tesa® flameXtinct 45063

Información De Producto

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

• Material de soporte	filled acrylic	• Epesor total	800 µm
• Tipo de adhesivo	acrílico puro	• Color	blanco
• Tipo de liner	papel recubierto de PE		

Propiedades / Valores de rendimiento

• Resistencia a la temperatura a corto plazo	200 °C	• Resistencia a la temperatura a largo plazo	100 °C
--	--------	--	--------

Valores de adhesión

• I ABS (inicial)	25 N/cm	• I Metal (inicial)	17 N/cm
• Adhesión sobre ABS (después de 14 días)	44 N/cm	• Adhesión sobre Acero (después de 14 días)	32 N/cm
• PP (inicial)	8 N/cm	• I Metal (después de 3 días)	32 N/cm
• Adhesión sobre PP (después de 14 días)	9 N/cm		

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=45063>