



tesa® 65610

Información De Producto



Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

• Material de soporte	espuma PE	• Epesor total	1200 µm
• Tipo de adhesivo	acrílico modificado	• Color	blanco

Propiedades / Valores de rendimiento

• Elongación a la ruptura	30 %	• Resistencia al cortante (cizalladura) a 40 °C	bueno
• Fuerza de tensión	27 N/cm	• Resistencia al corte a 23°C	bueno
• Resistencia a la humedad	muy bueno	• Resistencia al envejecimiento (UV)	bueno
• Resistencia a la temperatura a corto plazo	80 °C	• Resistencia al suavizante	medio
• Resistencia a la temperatura a largo plazo	80 °C	• Tack	bueno
• Resistencia a productos químicos	bueno		

Valores de adhesión

• I Aluminio (inicial)	4 N/cm	• Adhesión sobre PVC (después de 14 días)	4 N/cm
• Adhesión sobre Aluminio (después de 14 días)	4 N/cm	• I Metal (inicial)	4 N/cm
• PVC (inicial)	3 N/cm	• Adhesión sobre Acero (después de 14 días)	4 N/cm

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.

Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=65610>