

tesa® 6965

Información De Producto



Cinta adhesiva de PET transparente de doble cara de 205#µm con fingerlift

Descripción del producto

tesa® 6965 - Team 4965 Fingerlift es una cinta de montaje industrial transparente y de doble cara con fingerlift, compuesta por un soporte de PET y un adhesivo acrílico modificado. Esta cinta de montaje de doble cara es la versión con fingerlift de tesa® 4965 Original y su adhesivo se basa en una tecnología de producto patentada y protegida. tesa® 6965 - Team 4965 Fingerlift se utiliza en diferentes industrias y se usa frecuentemente para el cierre de cajas de cartón ondulado o el montaje de diferentes perfiles. El adhesivo acrílico modificado proporciona un rendimiento de pegado fiable incluso a altas temperaturas y en superficies de cartón rugoso. tesa® 6965 - Team 4965 Fingerlift cuenta con un fingerlift (protector extendido) para una retirada cómoda del protector y es apto para reciclaje según el método INGEDE.

Varios productos están equipados con este diseño de producto único y de alto rendimiento. Juntos, estos productos conforman Team 4965. Este surtido de cintas fílmicas de doble cara ayuda a elegir fácilmente la cinta más eficiente según las necesidades, productos y procesos del cliente. Descubra las ventajas de toda la gama tesa® 4965 aquí:

<https://www.tesa.com/en/industry/general-applications/mounting/team-4965-assortment>

sostenible aspectos

- tesa® 6965 Next Gen con -39% CO₂ de emisiones* en comparación con tesa® 6965
- Adhesivo acrílico modificado balanceado con biomasa
- 90% de PET PCR en el soporte



Para más información: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Características

- Retirada extraccional del protector gracias al fingerlift
- Alta adhesión inicial para un cierre rápido
- Apto para reciclaje según el método INGEDE
- Certificación de contacto con la piel según ISO 10993-5 e ISO 10993-10
- Uso inmediato tras el ensamblaje
- Rendimiento de pegado fiable incluso a altas temperaturas y en superficies rugosas de cartón ondulado
- Bajo contenido de COV – medido según el análisis VDA 278

Aplicaciones

- tesa® 6965 - Team 4965 Fingerlift está especialmente diseñada para el cierre de cajas de cartón ondulado
- Montaje de perfiles de goma/EPDM
- Montaje de perfiles y molduras decorativas en la industria del mueble
- Montaje de piezas plásticas de ABS en la industria automovilística

Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=4965FL>

tesa® 6965

Información De Producto

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

• Material de soporte	PET film	• Epesor total	205 µm
• Tipo de adhesivo	acrílico modificado	• Color	transparente

Propiedades / Valores de rendimiento

• Elongación a la ruptura	50 %	• Resistencia al cortante (cizalladura) a 40 °C	muy bueno
• Fuerza de tensión	20 N/cm	• Resistencia al corte a 23°C	muy bueno
• Resistencia a la humedad	muy bueno	• Resistencia al envejecimiento (UV)	bueno
• Resistencia a la temperatura a corto plazo	200 °C	• Resistencia al suavizante	bueno
• Resistencia a la temperatura a largo plazo	100 °C	• Tack	bueno
• Resistencia a productos químicos	bueno	• Temperature resistance min.	-40 °C

Valores de adhesión

• I ABS (inicial)	10.3 N/cm	• Adhesión sobre PET (después de 14 días)	9.5 N/cm
• Adhesión sobre ABS (después de 14 días)	12 N/cm	• PP (inicial)	6.8 N/cm
• I Aluminio (inicial)	9.2 N/cm	• Adhesión sobre PP (después de 14 días)	7.9 N/cm
• Adhesión sobre Aluminio (después de 14 días)	10.6 N/cm	• PS (inicial)	10.6 N/cm
• PC (inicial)	12.6 N/cm	• Adhesión sobre PS (después de 14 días)	12 N/cm
• Adhesión sobre PC (después de 14 días)	14 N/cm	• PVC (inicial)	8.7 N/cm
• PE (inicial)	5.8 N/cm	• Adhesión sobre PVC (después de 14 días)	13 N/cm
• Adhesión sobre PE (después de 14 días)	6.9 N/cm	• I Metal (inicial)	11.5 N/cm
• PET (inicial)	9.2 N/cm	• Adhesión sobre Acero (después de 14 días)	11.8 N/cm

Información adicional

Opciones de liner:

- PV0: film rojo de MOPP (80#µm; 72#g/m²)
- PV2: papel glassine marrón (78#µm; 90#g/m²)
- PV8: liner blanco de fricción MOPP (80#µm; 72#g/m²)

Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=4965FL>

tesa® 6965

Información De Producto

Información adicional

Para bobinas, se recomienda utilizar dispensadores tesa® para obtener resultados óptimos.

Bajo contenido de COV – medido según el análisis VDA 278, tesa® 6965 - Team 4965 Fingerlift no contiene ninguna sustancia restringida según el borrador de la regulación GB (China).

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=4965FL>