



tesa® 77815 Primerless Line



Información De Producto

Cinta de espuma acrílica de doble cara de 1,5 mm para el montaje de accesorios exteriores de automóviles

Descripción del producto

tesa® ACX^{plus} 77815 puede ayudarle a eliminar la imprimación de sus procesos.

Su adhesivo de alto rendimiento para superficies con baja energía superficial crea una unión eficaz y segura con accesorios típicos fabricados con plásticos como PP y PP/EPDM (de baja energía superficial) y ABS (de energía superficial media) sin imprimación. Además, nuestro producto cuenta con excelentes propiedades adhesivas a diferentes barnices. (LSE: baja energía superficial; MSE: energía superficial media) Gracias a su núcleo de espuma acrílica viscoelástica, tesa® ACX^{plus} 77815 Primerless Line tiene la capacidad de absorber y disipar cargas dinámicas y estáticas.

Espesores disponibles de 0,5 mm, 0,8 mm y 1,1 mm

Características

Características:

- # Alto rendimiento inicial sobre plásticos de baja energía superficial y sobre capas transparentes a las que es difícil adherirse
- # Unión con una estabilidad excelente a un rango más amplio de temperaturas
- # Alcanza un alto nivel de adhesión al pelado inmediatamente después de la aplicación
- # Adhesión al pelado superior en superficies de PP, incluso a temperaturas de aplicación de hasta 5 °C
- # Núcleo de espuma acrílica viscoelástica para compensar la diferente dilatación térmica de las piezas unidas
- # Excelente humectación
- # Alta resistencia a la humedad y a los rayos UV

Ventajas:

- # Elimina la imprimación en el proceso de producción
- # Permite una aplicación mucho más eficiente y robusta
- # Reduce el coste total del proceso

Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=77815>



tesa® 77815

Primerless Line

Información De Producto

Características

- # Mejora la salubridad de las condiciones de trabajo
- # Consigue una producción más respetuosa con el medioambiente

Aplicaciones

tesa® ACX^{plus} 77811 Primerless Line es adecuada para instalaciones permanentes de una amplia variedad de elementos exteriores. Para garantizar el mejor rendimiento posible, nuestro objetivo es comprender en su totalidad los requisitos de aplicación (incluidas las superficies involucradas) para recomendar el producto correcto.

- # Molduras laterales de la carrocería y embellecedores decorativos
- # Emblemas
- # Alerones
- # Antenas
- # Apliques de pilares
- # Montaje de sensores de aparcamiento

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

• Material de soporte	Espuma acrílica	• Epesor total	1500 µm
• Tipo de adhesivo	LSE	• Color	gris
• Tipo de liner	PE	• Color del protector	azul

Propiedades / Valores de rendimiento

• L-jig	bueno	• Resistencia al corte a 90°C	muy bueno
• Rango de temperatura	-40 to +80 °C	• Resistencia al envejecimiento (UV)	bueno
• Resistencia a la humedad	muy bueno	• T-block	muy bueno



tesa® 77815

Primerless Line

Información De Producto

Valores de adhesión

- | | | | |
|---------------------------------------|---------|---|---------|
| • I ABS (después de 3 días) | 34 N/cm | • Adhesión sobre Acero (después de 14 días) | 39 N/cm |
| • Adhesión sobre ABS (inicial, 1 min) | 32 N/cm | • I Metal (después de 3 días) | 39 N/cm |
| • PP (después de 3 días) | 44 N/cm | • I Metal (inicial, 1 minuto) | 36 N/cm |
| • PP (inicial, 1 minuto) | 34 N/cm | | |

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=77815>