

tesa® 4985

Información De Producto



Cinta de transferencia adhesiva

Descripción del producto

tesa® 4985 es una cinta de transferencia transparente que utiliza un adhesivo acrílico modificado.

Características

- Excelente adaptabilidad gracias a la construcción de la cinta de transferencia
- Buenas propiedades de dispensación
- Ofrece una buena adhesión inmediata sobre superficies irregulares.

Aplicaciones

- Montaje de carteles y fotografías
- Montaje de telas para muestrarios
- Empalme de papel

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

• Material de soporte	ninguno	• Color del protector	marrón
• Tipo de adhesivo	acrílico modificado	• Espesor del protector	71 µm
• Tipo de liner	glassine	• Gramaje del protector	80 g/m ²

Propiedades / Valores de rendimiento

• Resistencia a la humedad	muy bueno	• Resistencia al corte a 23°C	medio
• Resistencia a la temperatura a corto plazo	200 °C	• Resistencia al envejecimiento (UV)	muy bueno
• Resistencia a la temperatura a largo plazo	80 °C	• Resistencia al suavizante	bueno
• Resistencia a productos químicos	bueno	• Tack	muy bueno
• Resistencia al cortante (cizalladura) a 40 °C	bajo		

tesa® 4985

Información De Producto

Valores de adhesión

• I ABS (inicial)	6.9 N/cm	• Adhesión sobre PET (después de 14 días)	6.4 N/cm
• Adhesión sobre ABS (después de 14 días)	9.3 N/cm	• PP (inicial)	3.5 N/cm
• I Aluminio (inicial)	7.1 N/cm	• Adhesión sobre PP (después de 14 días)	5.7 N/cm
• Adhesión sobre Aluminio (después de 14 días)	10 N/cm	• PS (inicial)	7.2 N/cm
• PC (inicial)	7.6 N/cm	• Adhesión sobre PS (después de 14 días)	9.5 N/cm
• Adhesión sobre PC (después de 14 días)	9.7 N/cm	• PVC (inicial)	6.8 N/cm
• PE (inicial)	4.1 N/cm	• Adhesión sobre PVC (después de 14 días)	9.4 N/cm
• Adhesión sobre PE (después de 14 días)	4.9 N/cm	• I Metal (inicial)	8 N/cm
• PET (inicial)	4.9 N/cm	• Adhesión sobre Acero (después de 14 días)	11.1 N/cm

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=4985>