

tesa® 4963

Información De Producto



Cinta adhesiva de doble cara transparente

Descripción del producto

tesa® 4963 es una cinta autoadhesiva transparente de doble cara, compuesta por un soporte de PVC y un sistema de adhesivo de caucho.

tesa® 4963 es en gran medida resistente a los plastificantes.

Características

- tesa® 4963 es en gran medida resistente a los plastificantes.

Aplicaciones

- cierre permanente para bolsas de papel y plástico
- montaje autoadhesivo de materiales decorativos y de embalaje
- empalme de papel, películas plásticas y láminas metálicas
- fijación de material promocional

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

- | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|--------------|
| • Material de soporte | film PVC | • Epesor total | 107 µm |
| • Tipo de adhesivo | caucho natural | • Color | transparente |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|--|-----------|---|-------|
| • Elongación a la ruptura | 30 % | • Resistencia al cortante (cizalladura) a 40 °C | bueno |
| • Fuerza de tensión | 50 N/cm | • Resistencia al envejecimiento (UV) | bajo |
| • Resistencia a la humedad | muy bueno | • Resistencia al suavizante | medio |
| • Resistencia a la temperatura a corto plazo | 70 °C | • Tack | bueno |
| • Resistencia a productos químicos | bajo | | |

tesa® 4963

Información De Producto

Valores de adhesión

• I ABS (inicial)	5.4 N/cm	• Adhesión sobre PET (después de 14 días)	5.4 N/cm
• Adhesión sobre ABS (después de 14 días)	6.2 N/cm	• PP (inicial)	4.3 N/cm
• I Aluminio (inicial)	4 N/cm	• Adhesión sobre PP (después de 14 días)	6.6 N/cm
• Adhesión sobre Aluminio (después de 14 días)	5.2 N/cm	• PS (inicial)	5.3 N/cm
• PC (inicial)	6.2 N/cm	• Adhesión sobre PS (después de 14 días)	6.6 N/cm
• Adhesión sobre PC (después de 14 días)	6.6 N/cm	• PVC (inicial)	5 N/cm
• PE (inicial)	3.8 N/cm	• Adhesión sobre PVC (después de 14 días)	5.9 N/cm
• Adhesión sobre PE (después de 14 días)	4.5 N/cm	• I Metal (inicial)	5.9 N/cm
• PET (inicial)	5.2 N/cm	• Adhesión sobre Acero (después de 14 días)	6.1 N/cm

Información adicional

Variantes del protector:

- Película de PVC marrón gofrada PV0
- Papel glassine marrón PV1 (71µm)

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=4963>