


tesa® 70465

Información De Producto



Cinta blanca de doble cara Bond & Detach de 650µm

Descripción del producto

tesa® 70465 es una cinta de montaje de doble cara que puede retirarse estirando el adhesivo en el plano de unión (stripping).

sostenible aspectos

- recubrimiento sin disolventes

Características

- Grosor: 650µm
- Fuerza de adhesión muy alta
- Resistencia superior al desplazamiento y a los golpes
- Fácil de retirar incluso tras un largo tiempo de adhesión, estirando el adhesivo

Aplicaciones

- fijación temporal de componentes en dispositivos electrónicos durante el proceso de producción
- montaje permanente de componentes en dispositivos electrónicos con la opción de retirar las piezas para reparar o reciclar
- Montaje de panel táctil en portátiles y PCs All-In-One

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

• Material de soporte	ninguno	• Color	blanco
• Tipo de adhesivo	especialidad	• Color del protector	marrón
• Tipo de liner	glassine	• Espesor del protector	72 µm
• Epesor total	650 µm		

tesa® 70465

Información De Producto

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|---|-----------|-------------------------------|-----------|
| • Removible después de 14 días (23°C) | muy bueno | • Resistencia al corte a 23°C | muy bueno |
| • Resistencia a la temperatura a corto plazo | 90 °C | • Se quita sin dejar residuos | si |
| • Resistencia a la temperatura a largo plazo | 60 °C | • Sin disolventes | si |
| • Resistencia al cortante (cizalladura) a 40 °C | muy bueno | | |

Valores de adhesión

- | | | | |
|---|---------|---|---------|
| • I Aluminio (inicial) | 18 N/cm | • PE (inicial) | 12 N/cm |
| • Adhesión sobre Aluminio (después de 14 días) | 18 N/cm | • Adhesión sobre PE (después de 14 días) | 12 N/cm |
| • Adhesión sobre Magnesium (inicial) | 16 N/cm | • I Metal (inicial) | 25 N/cm |
| • Adhesión sobre Magnesium (después de 14 días) | 16 N/cm | • Adhesión sobre Acero (después de 14 días) | 25 N/cm |

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=70465>