

tesa® 4576

Información De Producto



Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

- | | | | |
|-----------------------|-----------------|-----------------------|----------|
| • Material de soporte | fibra sin tejer | • Espesor total | 140 µm |
| • Tipo de adhesivo | acrílico | • Espesor de la cinta | _NULL µm |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| • Elongación a la ruptura | 17 % | • Resistencia al envejecimiento (UV) | muy bueno |
| • Fuerza de tensión | 10 N/cm | • Sin disolventes | si |
| • Permeabilidad al aire | 6 cm ³ /cm ² xs | • Temperatura de funcionamiento hasta | 160 °C |
| • Rasgable a mano | bueno | | |

Valores de adhesión

- | | | | |
|-------------------|----------|------------------------|--------|
| • I ABS (inicial) | 2.2 N/cm | • PS (inicial) | 2 N/cm |
| • PE (inicial) | 0.8 N/cm | • Adhesión sobre acero | 1 N/cm |

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=4576>