

tesa® 4309 PV1



Información De Producto

Cinta de enmascarar resistente a la temperatura para pintura en spray con secado posterior en horno hasta 120 °C

Descripción del producto

tesa® 4309 está compuesta por un soporte de papel crepé fino y un sistema adhesivo de caucho natural. La cinta de enmascarar de papel crepé fino, conformable y flexible, es adecuada para aplicaciones de pintura en spray, con un posterior secado en horno hasta una temperatura de 120#°C. Es resistente en superficies como metal, caucho, vidrio y plástico. La cinta es ideal para aplicaciones de enmascarado en la reparación de carrocerías de automóviles.

sostenible aspectos

53 % de contenido de origen biológico en el producto total, excluyendo el liner (en peso)



Para más información: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Características

- La excelente adhesión de masillas o pinturas (base agua o disolvente) al reverso de la cinta evita cualquier tipo de descascarillado de la pintura.
- Tras el proceso de secado en horno a temperaturas de hasta 120#°C, tesa® 4309 puede retirarse fácilmente sin romperse y sin dejar residuos.
- La cinta de enmascarar flexible es resistente al lijado en húmedo y presenta una excelente adhesión a diversas superficies

Aplicaciones

- tesa® 4309 es ideal para tareas de enmascarado exigentes
- La cinta de enmascarar puede utilizarse en diversas superficies como metal, caucho, vidrio y plástico
- La cinta de enmascarar de alta temperatura puede utilizarse para secado en horno
- La cinta se puede rasgar a mano
- La cinta ofrece una excelente fijación de la pintura en el reverso

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

- | | | | |
|-----------------------|----------------|--------------------------------|--------|
| • Material de soporte | papel crepado | • De base biológica (por peso) | 53 % |
| • Tipo de adhesivo | caucho natural | • Espesor total | 170 µm |

Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=4309>

tesa® 4309

PV1

Información De Producto

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|---------------------------|---------|---|-----------|
| • Elongación a la ruptura | 12 % | • Rasgable a mano | muy bueno |
| • Fuerza de tensión | 47 N/cm | • Resistencia a la temperatura (30 min) | 120 °C |
| • Fácil de quitar | si | • Resistencia a la temperatura (60 min) | 120 °C |

Valores de adhesión

- | | |
|------------------------|----------|
| • Adhesión sobre acero | 3.5 N/cm |
|------------------------|----------|

Información adicional

El producto es resistente al lijado en húmedo y la muy buena adhesión de masillas o pinturas (base agua o disolvente) al reverso de la cinta evita cualquier tipo de descascarillado.

Tras el proceso de secado en horno a temperaturas de hasta 120 °C, tesa® 4309 puede retirarse fácilmente sin romperse y sin dejar residuos.

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=4309>