

tesa® 4330

Información De Producto



Cinta de enmascarar de papel de alto rendimiento para trabajos de pintura con secado en horno hasta 140#°C

Descripción del producto

sostenible aspectos

48#% de contenido de origen biológico en el producto total sin incluir el liner (en peso)



Para más información: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Características

- tesa® 4330 es una cinta de enmascarar de papel crepado fino combinada con un adhesivo de caucho natural de alta adhesión y resistencia a la temperatura.
- Es la solución ideal para trabajos de pintura automotriz altamente exigentes (con pinturas al agua o disolvente) con posterior secado en horno hasta 140#°C.
- El adhesivo de caucho natural proporciona un alto tack y gran adhesión a diferentes superficies como pintura, metal, vidrio, goma y plástico.
- Los sistemas de pintura y masilla se adhieren perfectamente al reverso evitando cualquier tipo de descamación.
- El soporte de papel crepado fino ofrece una excelente conformabilidad y permite un buen ajuste en esquinas.

Aplicaciones

- ideal para las altas exigencias en trabajos de pintura en automoción
- excelente adhesión a diversos sustratos como pintura, metal, vidrio, goma y plástico
- la cinta conformable permite un excelente ajuste en esquinas y anclaje de pintura / masilla en el reverso
- también adecuada para el enmascarado de placas de circuito antes del recubrimiento

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

• Material de soporte	papel crepado	• De base biológica (por peso)	48 %
• Tipo de adhesivo	caucho natural	• Epesor total	170 µm

tesa® 4330

Información De Producto

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|---------------------------|---------|---|-----------|
| • Elongación a la ruptura | 12 % | • Rasgable a mano | muy bueno |
| • Fuerza de tensión | 39 N/cm | • Resistencia a la temperatura (30 min) | 160 °C |
| • Fácil de quitar | si | • Resistencia a la temperatura (60 min) | 140 °C |

Valores de adhesión

- | | |
|------------------------|----------|
| • Adhesión sobre acero | 4.8 N/cm |
|------------------------|----------|

Información adicional

tesa® 4330 también está disponible para conversión/corte con liner de papel (4330 PV1).

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=4330>