

tesa® ACXplus 79008

Información De Producto



Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

• Material de soporte	Espuma acrílica	• Espesor total	800 µm
• Tipo de adhesivo	LSE	• Color	gris
• Tipo de liner	PE	• Color del protector	azul

Propiedades / Valores de rendimiento

• Rango de temperatura	-40 to 95	• Resistencia a productos químicos	bueno
• Resistencia a la humedad	muy bueno	• Resistencia al corte a 90°C	muy bueno
• Resistencia a la temperatura a corto plazo	120 °C	• Resistencia al envejecimiento (UV)	bueno
• Resistencia a la temperatura a largo plazo	95 °C	• Resistencia al frío	muy bueno

Valores de adhesión

• I ABS (inicial)	35 N/cm	• PP (después de 3 días)	40 N/cm
• I ABS (después de 3 días)	35 N/cm	• Adhesión sobre acero	30 N/cm
• PP (inicial)	30 N/cm	• I Metal (inicial)	30 N/cm

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=79008>