tesa® ACXplus 7065

Información De Producto

ACX^{plus} Cinta doble faz alta adhesión 1200µm

Descripción del producto

tesa® ACX^{plus} 7065 es una cinta de espuma acrílica negra.
Se compone de un sistema acrílico de alto rendimiento y se caracteriza principalmente por su poder de unión, la disipación de tensión y resistencia a la intemperie.

Formulación única que combina un nivel de adhesión muy alto con una muy buena resistencia contra la migración del plastificante. Es especialmente diseñada para la unión de materiales de difícil unión como plástico con plástico, plástico con metal, metal con metal. Esta cinta ofrece una solución conveniente debido a la seguridad del proceso.

El core visco-elástico de espuma acrílica compensa el alargamiento térmico de piezas unidas.
El producto tiene un tack muy alto.

Características

- El núcleo viscoelástico de este producto es capaz de compensar los alargamientos térmicos de las piezas adheridas.
- Este producto proporciona una adherencia inmediata muy alta, incluso en sustratos con una baja energía superficial.
- Combina niveles de adhesión muy elevados con una muy buena resistencia a la migración de plastificantes.

Aplicación

Pegado de paneles y barras de refuerzo en las siguientes industrias:

- Construcción
- Publicidad
- Ascensores
- Solar
- Transporte

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Composición del producto

• Material de soporte	espuma acrílica	• Epesor total	1200 µm
• Tipo de adhesivo	acrílico modificado	• Color	negro

Propiedades / Valores de rendimiento

• Resistencia a la temperatura a corto plazo	170 °C	• Resistencia a la temperatura a largo plazo	70 °C

Para más información sobre este producto, por favor visite la página http://l.tesa.com/?ip=07065

tesa® ACXplus 7065

Información De Producto

Adhesión a los valores

- Adhesión al ABS (inicial) 15 N/cm
- Adhesión al ABS (después de 14 días) 30 N/cm
- Adhesión a PP (inicial) 4 N/cm
- Adhesión al PP (después de 14 días) 7 N/cm
- Adhesión al Metal (inicial) 30 N/cm
- Adhesión al Metal (después de 14 días) 48 N/cm
- Adhesión al Metal (después de 3 días) 48 N/cm

Información adicional

PV 22 = PE liner de papel blanco marcado con tesa® ACX^{plus}
PV 24 = liner de film azul
Los valores de adherencia al vidrio no son parte de la especificación del producto.

Descargo de responsabilidad

Los productos tesa® demuestran su impresionante calidad día tras día en condiciones exigentes y son regularmente sometidos a estrictos controles. Toda la información técnica y los datos arriba mencionados proporcionan nuestro mejor conocimiento en base a nuestra experiencia. Se considerarán valores medios y no serán apropiados para una especificación. Por lo tanto, tesa SE no puede dar ninguna garantía, expresa o implícita, incluyendo, pero no limitado a cualquier garantía implícita de comerciabilidad o adecuada para una finalidad particular. El consumidor es responsable de determinar si el producto tesa® es apto para dicha finalidad particular y apto para el proceso de dicha aplicación. Si tiene alguna duda, nuestro personal técnico estará encantado de ayudarle.

Para más información sobre este producto, por favor visite la página http://l.tesa.com/?ip=07065