

tesa® 4964

Información De Producto



Cinta de doble cara con soporte de tejido

Descripción del producto

tesa® 4964 se compone de un soporte de tejido flexible resistente al desgarro y un adhesivo de caucho. La capa de adhesivo tiene un elevado peso, por lo que la cinta es idónea para aplicaciones de montaje en superficies irregulares. En la mayoría de casos, tesa® 4964 se elimina de las superficies sólidas sin dejar residuos de adhesivo. Antes de aplicar tesa® 4964 en superficies plastificadas, deben realizarse pruebas iniciales

Sustainable Aspects

> 50% bio-based carbon content in total product without liner (tested acc. to EN 16640)



Para más información: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Aplicación

- Instalación de moquetas
- Fresado de láminas honeycomb
- Laminado de plantillas para zapatos y protectores de tacones (manufactura de cuero)
- Empalme de bandas de tejido

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Composición del producto

- | | | | |
|---|----------------|----------------|--------|
| • Material de soporte | tejido | • Epesor total | 390 µm |
| • Tipo de adhesivo | caucho natural | • Color | blanco |
| • De base biológica (contenido de biocarbono) | 50 % | | |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|--|---------|--------------------------------------|-----------|
| • Elongación a la ruptura | 6 % | • Resistencia al corte a 23°C | medio |
| • Fuerza de tensión | 80 N/cm | • Resistencia al corte estático 40°C | bajo |
| • Resistencia a la humedad | medio | • Resistencia al envejecimiento (UV) | medio |
| • Resistencia a la temperatura a corto plazo | 110 °C | • Resistencia al suavizante | bueno |
| • Resistencia a productos químicos | bajo | • Tack | muy bueno |

Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=4964>

tesa® 4964

Información De Producto

Adhesión a los valores

• Adhesión al ABS (inicial)	7.3 N/cm	• Adhesión al PET (después de 14 días)	7.2 N/cm
• Adhesión al ABS (después de 14 días)	7.8 N/cm	• Adhesión a PP (inicial)	6.8 N/cm
• Adhesión al Aluminio (inicial)	7.2 N/cm	• Adhesión al PP (después de 14 días)	6.9 N/cm
• Adhesión al Aluminio (después de 14 días)	7.3 N/cm	• Adhesión a PS (inicial)	7.2 N/cm
• Adhesión a PC (inicial)	7.4 N/cm	• Adhesión al PS (después de 14 días)	7.5 N/cm
• Adhesión al PC (después de 14 días)	7.5 N/cm	• Adhesión a PVC (inicial)	6.9 N/cm
• Adhesión a PE (inicial)	5.3 N/cm	• Adhesión al PVC (después de 14 días)	7 N/cm
• Adhesión al PE (después de 14 días)	5.4 N/cm	• Adhesión al Metal (inicial)	7.5 N/cm
• Adhesión a PET (inicial)	6.5 N/cm	• Adhesión al Metal (después de 14 días)	7.6 N/cm

Descargo de responsabilidad

Los productos tesa® demuestran su impresionante calidad día tras día en condiciones exigentes y son regularmente sometidos a estrictos controles. Toda la información técnica y los datos arriba mencionados proporcionan nuestro mejor conocimiento en base a nuestra experiencia. Se considerarán valores medios y no serán apropiados para una especificación. Por lo tanto, tesa SE no puede dar ninguna garantía, expresa o implícita, incluyendo, pero no limitado a cualquier garantía implícita de comerciabilidad o adecuada para una finalidad particular. El consumidor es responsable de determinar si el producto tesa® es apto para dicha finalidad particular y apto para el proceso de dicha aplicación. Si tiene alguna duda, nuestro personal técnico estará encantado de ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=4964>