

tesa® 4328

Información De Producto



Sustainable Aspects



Para más información: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Composición del producto

- | | | | |
|-----------------------|----------------|---------------------------------|--------|
| • Material de soporte | papel crepado | • Contenido de origen biológico | 48 % |
| • Tipo de adhesivo | caucho natural | • Espesor total | 160 µm |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|-----------------------------|-----------|---|-----------|
| • Elongación a la ruptura | 9 % | • Rasgable a mano | muy bueno |
| • Fuerza de tensión | 39 N/cm | • Resistencia a la temperatura (30 min) | 140 °C |
| • Anclaje de pintura | muy bueno | • Resistencia a la temperatura (60 min) | 140 °C |
| • Fácil de remover | si | • Sin disolventes | si |
| • Nitidez en borde de color | si | | |

Adhesión a los valores

- | | |
|---------------------|----------|
| • Adhesión al metal | 4.8 N/cm |
|---------------------|----------|

Descargo de responsabilidad

Los productos tesa® demuestran su impresionante calidad día tras día en condiciones exigentes y son regularmente sometidos a estrictos controles. Toda la información técnica y los datos arriba mencionados proporcionan nuestro mejor conocimiento en base a nuestra experiencia. Se considerarán valores medios y no serán apropiados para una especificación. Por lo tanto, tesa SE no puede dar ninguna garantía, expresa o implícita, incluyendo, pero no limitado a cualquier garantía implícita de comerciabilidad o adecuada para una finalidad particular. El consumidor es responsable de determinar si el producto tesa® es apto para dicha finalidad particular y apto para el proceso de dicha aplicación. Si tiene alguna duda, nuestro personal técnico estará encantado de ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=4328PV0BK>