tesa® 88150

Información Producto

Cinta de transferencia de alta temperatura y alto cizallamiento

Product Description

tesa® 88150 es una cinta de transferencia acrílica a base de agua, transparente y moldeable. El adhesivo ofrece resistencia a altas temperaturas y alto rendimiento de cizallamiento, ya que ha sido desarrollado para aplicaciones de laminación y conversión.

Principales características:

- Disponible en 60"/ 1524mm de ancho utilizable
- Moldeable a formas 3D difíciles
- Buenas propiedades de troquelado

Características

- Available in 60" / 1524mm usable width
- Conformable to difficult 3D shapes
- Good die cutting properties

Aplicación

Laminación de sustratos flexibles

- Materiales NVH (Ruido, vibracion y cascabeleo) y BSR (Zumbido, rechinido y cascabeleo)
- Materiales de hule para juntas
- Plásticos o vinilos para aplicación de tag y etiquetas
- Telas decorativas

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Product Construction

Material de soporte	ninguno	Color	transparente
Tipo de adhesivo	acrílico en base agua	Color del protector	blanco/azul logo
Tipo de protector	Papel recubierto	Espesor del protector	106 µm
Espesor total	127 µm	Gramaje del protector	98 g/m^2

Propiedades / Valores de rendimiento

Adecuado para superficies rugosas	muy bueno	Tack	bueno
Adecuado para troquelar	si	Temperature resistance max.	200 °C
Resistencia al cortante	muy bueno	Temperature resistance min.	-40 °C

Para más información sobre este producto, por favor visite la página http://l.tesa.com/?ip=88150

tesa® 88150

Información Producto

Adhesión a los valores

- Adhesión sobre cristal (después de 3 días) 6 N/cm
- Adhesión sobre PC (después de 3 días) 14 N/cm
- Adhesión sobre PE (después de 3 días) 1.5 N/cm
- Adhesión sobre Acero (inicial) 3 N/cm
- Adhesión sobre Acero (después de 3 días) 8 N/cm

Información adicional

También disponible como tesa 88150 PV13.

- Lámina de PET, espesor 50.8µm

Disclaimer

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.

Para más información sobre este producto, por favor visite la página http://l.tesa.com/?ip=88150