



tesa® Professional 62934 tesafix PE-Foam



Toote Teave

800 µm kahepoolne must/valge vahtteip

Toote kirjeldus

tesa® 62934 on kahepoolne PE-vahtteip ehituse kinnitusrakendusteks. Teip põhineb hästi kohandataval PE-vahust alusmaterjalil ja nakuval akrüllimil.

Toote eelised

- Universaalne liim nakkub kiiresti ja tugevalt paljude aluspindadega
- Hea lõplik liimimistugevus tagab kindla ühenduse
- UV-, vee- ja vananemiskindel
- Korvab eri materjalide soojuspaisumise erinevust
- Suur kohene ühendustugevus isegi väikese ühendussurve korral
- Väga hea külmalt löökide leevendamine

Rakendused

- Olmeseadmete dekoratiivsed alumiiniumist kaitsevõred
- Köögimööbli uksekäepidemed
- Vormitud plastist osad
- Peeglid ja värvilised klaaspaneelid

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

- | | | | |
|---------------------|-------------------|--------------|------------|
| • Põhimiku materjal | vahtpolüetüleen | • Kogupaksus | 800 µm |
| • Liimi tüüp | rikastatud akrüll | • Värvus | must/valge |

Omadused / jõudlusväärtused

- | | | | |
|-------------------|----------|-----------------------------------|----------|
| • Katkevenivus | 250 % | • Staatiline nihkekindlus (23 °C) | keskmine |
| • Tõmbetugevus | 8 N/cm | • Staatiline nihkekindlus (40 °C) | keskmine |
| • Nake | keskmine | • Temperatuuritaluvus lühiajaline | 80 °C |
| • Niiskuskindlus | väga hea | • Temperatuuritaluvus pikaajaline | 80 °C |
| • Pehmendikindlus | keskmine | • Vananemiskindlus (UV) | keskmine |



tesa® Professional 62934

tesafix PE-Foam

Toote Teave

Väärtuste järgimine

• Nakkuvus ABSga (esialgne)	17 N/cm	• Nakkuvus PETga (14 päeva pärast)	17 N/cm
• Nakkuvus ABSga (14 päeva pärast)	17 N/cm	• Nakkuvus PPga (esialgne)	2.8 N/cm
• Nakkuvus alumiiniumiga (esialgne)	17 N/cm	• Nakkuvus PPga (14 päeva pärast)	5.5 N/cm
• Nakkuvus alumiiniumiga (14 päeva pärast)	17 N/cm	• Nakkuvus PSga (esialgne)	15 N/cm
• Nakkuvus PCga (esialgne)	15 N/cm	• Nakkuvus PSga (14 päeva pärast)	17 N/cm
• Nakkuvus PCga (14 päeva pärast)	17 N/cm	• Nakkuvus PVCga (esialgne)	17 N/cm
• Nakkuvus PEga (esialgne)	2.7 N/cm	• Nakkuvus PVCga (14 päeva pärast)	17 N/cm
• Nakkuvus PEga (14 päeva pärast)	2.8 N/cm	• Nakkuvus terasega (esialgne)	17 N/cm
• Nakkuvus PETga (esialgne)	12.5 N/cm	• Nakkuvus terasega (14 päeva pärast)	17 N/cm

Lisateave

Liner variants:

- PV0 brown glassine paper (71 µm)
- PV10 red transparent PP film (120 µm)
- PV15 blue PE film (100 µm)

Peel Adhesion:

- immediate: foam splitting on Steel, Aluminium, ABS
- after 14 days: foam splitting on Steel, Aluminium, ABS, PC, PS, PET, PVC

tesa® 62934 has been tested by TÜV Rheinland, Germany. The test confirms the longterm adhesion performance after IEC 61215 / 61646 climate tests and a 85°C temperature resistance. (TÜV report number 21209595)

Tagastamine

tesa® tooted töestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelvalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa® toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värskete teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=62934>