



# tesa<sup>®</sup> Professional 4440 Precision Mask<sup>®</sup> Outdoor



## Toote Teave

Kõrgkvaliteetne paberist maalriteip kasutamiseks välistingimustes jätab selged ja eriti teravad värviääred

## Toote kirjeldus

tesa<sup>®</sup> 4440 Precision Mask<sup>®</sup> Outdoori alusmaterjal on üliõhuke ja tugev paber, mis on kaetud akrüülliiainega.

Väga heade omadustega alusmaterjali ja suurepärase spetsiaalse liimaine kombinatsioon võimaldab toodet kergesti eemaldada kaheksa nädala jooksul pärast selle kasutamist. Üht katmist saab seega kasutada paljude töötoimingute tarbeks.

## Rakendused

See teip on mõeldud kasutamiseks peaaegu kõikidel väljas tehtavatel värvimistöodel.

tesa<sup>®</sup> 4440 Precision Mask<sup>®</sup> Outdoori saab kasutada kõikide tavapärase värvide ja lakkide ning isegi kvaliteetsete pahteldustööde korral.

See on mõeldud kasutamiseks erinevatel pindadel mitmesuguste väliste rakenduste puhul. Õhuke, kuid vastupidav alusmaterjal on äärmiselt kohanduv ning tagab värvimisel sirged ja täpsed piirjooned.

## Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

## Toote ehitus

- |                     |             |              |        |
|---------------------|-------------|--------------|--------|
| • Põhimiku materjal | Washi paper | • Kogupaksus | 110 µm |
| • Liimi tüüp        | akrüül      | • Värvus     | sinine |

## Omadused / jõudlusväärtused

- |                |         |                                |          |
|----------------|---------|--------------------------------|----------|
| • Katkevenivus | 5 %     | • Hand tearability             | väga hea |
| • Tõmbetugevus | 35 N/cm | • Sobiv krobelistele pindadele | keskmise |

## Väärtuste järgimine

- |                     |          |
|---------------------|----------|
| • Nakkuvus terasega | 1.8 N/cm |
|---------------------|----------|



# tesa<sup>®</sup> Professional 4440 Precision Mask<sup>®</sup> Outdoor

Toote Teave

## Lisateave

Kui teipi kasutatakse ilmaoludele allunud pinnal, siis võib pärast teibi eemaldamist jääda pinnale liimaine jälgi. Palun tehke enne teibi kasutamist ilmaoludele allunud pinnal proov, jättes teibi pinnale 24 tunniks.

## Tagastamine

tesa<sup>®</sup> tooted töestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärasest kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelvalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa<sup>®</sup> toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värse teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=04440>