



# tesa® 4317

Toote Teave



Krepitud paberist disainiteip kasutamiseks spreivärvimisel

## Toote kirjeldus

tesa® 4317 on õhuke ja painduv maalriteip, mis on õhukesest krepitud paberist ning liimiks naturaalne kautšuk. See maalriteip sobib paljudeks rakendusteks. Sobib ka värvikambris kuivatamiseks kuni temperatuurini 80 °C. tesa® 4317 talub ka märglihvimist. Looduslikust kautšukist liim nakkub hästi paljude pindadega nagu metall, kummi, klaas ja plast. Õhuke krepitud paber on painduv ning kohanduv ja teipi on kerge käsitsi rebida. Värv ja pahtel jäävad teibi pealispinna külge hästi kinni, vältides värvi koorumist.

## Jätkusuutlikud Aspektid



Lisateave: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

## Rakendused

tesa® 4317 on painduv maalriteip, mida kasutatakse spreivärvimisel ning värvimis- ja lakkimistöodel

- See maalriteip nakkub hästi erinevate pindadega
- Teip sobib värvikambris kuivatamiseks temperatuuril kuni 80 °C \*Ideaalne lakitöödeks \*Hea paindlikkus kumeratele pindadele
- Saab kasutada värvitud metallil, kummil, klaasil ja kroomitud pindadel
- Seda teipi on lihtne eemaldada ning see on käsitsi rebitav

## Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

## Toote ehitus

- |                     |                    |                                   |        |
|---------------------|--------------------|-----------------------------------|--------|
| • Põhimiku materjal | vähekrepitud paber | • Total sustainable product excl. | 55 %   |
| • Liimi tüüp        | toorkummi          | liners by weight (acc. EN 16785)  |        |
|                     |                    | • Kogupaksus                      | 140 µm |

## Omadused / jõudlusväärtused

- |                   |          |                                |        |
|-------------------|----------|--------------------------------|--------|
| • Katkevenivus    | 10 %     | • Lihtne eemaldada             | jah    |
| • Tõmbetugevus    | 38 N/cm  | • Temperatuurikindlus (30 min) | 100 °C |
| • Käsitsi rebitav | väga hea | • Temperatuurikindlus (60 min) | 80 °C  |

## Adhesioon

- |                     |          |
|---------------------|----------|
| • Nakkuvus terasega | 3.3 N/cm |
|---------------------|----------|

Antud toote värske teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=04317>



# tesa<sup>®</sup> 4317

Toote Teave

## Lahtiütlus

tesa<sup>®</sup> tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelevalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa<sup>®</sup> toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värske teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=04317>