



tesa® 4651

Toote Teave



Kvaliteetne akrüülkattega tekstiilteip

Toote kirjeldus

tesa® 4651 on vastupidav, ülikvaliteetne akrüül liimainega tekstiilteip. See koosneb 145-se koetihedusega puuvillasest tekstiilist ja liimaine on looduslik kautšuk. Tekstiilteip on hästi kohandatav ning suurepärase hõõrdetugevuse ja tõmbetugevusega ning nakkub väga hästi mitme, isegi kareda pinnaga. Hea nakkuvuse ning lühikese nakkeaja tõttu jääb see kiiresti ja kindlalt kinni kohe pärast paigaldamist. Seda teipi saab käsitsi rebida, rebides jääb täpne ja sirge serv nii piki- kui põikisuunas. tesa® 4651 on erakordselt hõõrdumiskindel, lisaks veekindel ning talub lühiajaliselt temperatuuri kuni 130 °C, misjärel selle saab eemaldada nii, et see ei jäta jääke. Tugeval tekstiilteibil tesa® 4651 on palju kasutusvõimalusi eri valdkondades. Must ja sinine on saadaval ka paberlineriga hiidrullina (tesa® 4651 PV9).

Jätkusuutlikud Aspektid



Lisateave: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Rakendused

- Kaitsmine liivapritsimise või spreivärvimise ajaks, kinnikatmine jms
- Kauba, nt torude või profiilide kokkusidumine ja tugevdamine
- Juhtmete, kaablite märgistamine või värvidega kodeerimine jms
- Toruliidete, purkide ja peentorude püsitihtendamiseks
- Juhtmete parandamine ja isoleerimine

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

• Põhimiku materjal	Riie akrüülkattega	• Kogupaksus	310 µm
• Liimi tüüp	toorkummi	• Kattepaberi paksus	76 µm
• Kattepaberi tüüp	paber	• Kattepaberi värvus	kollane
• Total sustainable product excl. liners by weight (acc. EN 16785)	68 %		



tesa® 4651

Toote Teave

Omadused / jõudlusväärtused

- | | | | |
|--------------------------|----------|-----------------------------|-------------------------------|
| • Katkevenivus | 13 % | • Sirged rebestusservad | väga hea |
| • Tõmbetugevus | 100 N/cm | • Temperature resistance | 130 °C |
| • Hõõrdumiskindlus | väga hea | (removability from aluminum | |
| • Käsitsi rebitav | väga hea | after 30 min exposure) | |
| • Lihtne peale kirjutada | jah | • Vörk | 145 threads/inch ² |
| | | • Water resistance | keskmine |

Adhesioon

- Nakkuvus terasega 3.3 N/cm

Lisateave

Vastab normdokumendi LV 312-1 „Dielektriline tugevus” nõuetele.

Lahtiütlus

tesa® tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelevalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa® toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värske teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=04651>