



tesa[®] 6965 - Team 4965 Fingerlift



Toote Teave

Kaitsekile kiireks eemaldamiseks mõeldud väljaulatuva osaga kahepoolne kileteip

Toote kirjeldus

tesa[®] 6965 koosneb läbipaistvast PET-kilest ja liimainesüsteemist ning selles on ühendatud hea nakkuvus suure nihketugevusega. Teip on eriti vastupidav plastifikaatorite toimele ja tagab tugeva liimühenduse isegi kõrgemal temperatuuril.

Funktsioonid

- Fast liner removal due to fingerlift
- High initial adhesion for fast closure
- Recycling friendly according to the INGEDE method
- Skin contact certification according to ISO 10993-5 and ISO 10993-10
- Immediate usability right after assembly
- Reliable bonding performance even at high temperatures and on rough corrugated-board surfaces
- Low VOC – measured according to VDA 278 analysis

Rakendused

- ABS-plastosade paigaldamine autotööstuses
- Kummi-/EPDM-profiilide paigaldamine
- Dekoratiivsete profiilide ja ehisdetailide paigaldamine mööblitööstuses
- Pappkastide sulgemine

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

- | | | | |
|---------------------|-------------------|--------------|-------------|
| • Põhimiku materjal | PET-kile | • Kogupaksus | 205 µm |
| • Liimi tüüp | rikastatud akrüül | • Värvus | läbipaistev |

Omadused / jõudlusväärtused

- | | | | |
|---------------------|----------|-----------------------------------|----------|
| • Katkevenivus | 50 % | • Staatiline nihkekindlus (23 °C) | väga hea |
| • Tõmbetugevus | 20 N/cm | • Staatiline nihkekindlus (40 °C) | väga hea |
| • Kemikaalikiindlus | keskmine | • Temperature resistance min. | -40 °C |
| • Nake | keskmine | • Temperatuuritaluvus lühiajaline | 200 °C |
| • Niiskuskindlus | väga hea | • Temperatuuritaluvus pikaajaline | 100 °C |
| • Pehmendikiindlus | keskmine | • Vananemiskindlus (UV) | keskmine |

Antud toote värse teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=06965>



tesa[®] 6965 - Team 4965 Fingerlift

Toote Teave

Väärtuste järgimine

• Nakkuvus ABSga (esialgne)	10.3 N/cm	• Nakkuvus PETga (14 päeva pärast)	9.5 N/cm
• Nakkuvus ABSga (14 päeva pärast)	12 N/cm	• Nakkuvus PPga (esialgne)	6.8 N/cm
• Nakkuvus alumiiniumiga (esialgne)	9.2 N/cm	• Nakkuvus PPga (14 päeva pärast)	7.9 N/cm
• Nakkuvus alumiiniumiga (14 päeva pärast)	10.6 N/cm	• Nakkuvus PSga (esialgne)	10.6 N/cm
• Nakkuvus PCga (esialgne)	12.6 N/cm	• Nakkuvus PSga (14 päeva pärast)	12 N/cm
• Nakkuvus PCga (14 päeva pärast)	14 N/cm	• Nakkuvus PVCga (esialgne)	8.7 N/cm
• Nakkuvus PEga (esialgne)	5.8 N/cm	• Nakkuvus PVCga (14 päeva pärast)	13 N/cm
• Nakkuvus PEga (14 päeva pärast)	6.9 N/cm	• Nakkuvus terasega (esialgne)	11.5 N/cm
• Nakkuvus PETga (esialgne)	9.2 N/cm	• Nakkuvus terasega (14 päeva pärast)	11.8 N/cm

Lisateave

Kaitsekile variandid

- – pruun pärgamiinpaber (71 µm)
- – MOPP hõõrdkate (80 µm)

Tagastamine

tesa[®] tooted töestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelvalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa[®] toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värse teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=06965>