



tesa® 4943

Toote Teave



kahepoolne teip heiealusel

Toote kirjeldus

tesa® 4943 on kahepoolne teip, mis koosneb heiealusel materjalist ja lahustipõhisest kleepuvast akrüüllimainest. Tagab suure kohese nakkuvuse ja hea nihketugevuse.

Rakendused

- Nahk-, tekstiil- ja vahtmaterjalide lamineerimine
- Kergete esemete, nagu märkide, katete ja nimesiltide paigaldamine
- Kottide ja ümbriste sulgemine
- Jätkamine

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

• Põhimiku materjal	laus-	• Värvus	läbikumav
• Liimi tüüp	rikastatud akrüül	• Kattepaberi paksus	120 µm
• Kattepaberi tüüp	PEga kaetud paber	• Kattepaberi värvus	valge
• Kogupaksus	100 µm		

Omadused / jõudlusväärtused

• Katkevenivus	2 %	• Staatiline nihkekindlus (40 °C)	keskmine
• Tõmbetugevus	9 N/cm	• Staatiline nihkekindlus (70 °C)	keskmine
• Kemikaalikindlus	keskmine	• Temperatuuritaluvus lühiajaline	100 °C
• Nake	keskmine	• Temperatuuritaluvus pikaajaline	70 °C
• Niiskuskindlus	keskmine	• Vananemiskindlus (UV)	keskmine
• Staatiline nihkekindlus (23 °C)	keskmine		



tesa® 4943

Toote Teave

Adhesioon

• Nakkuvus ABSga (esialgne)	6.6 N/cm	• Nakkuvus PPga (esialgne)	3 N/cm
• Nakkuvus ABSga (14 päeva pärast)	7.1 N/cm	• Nakkuvus PPga (14 päeva pärast)	4 N/cm
• Nakkuvus alumiiniumiga (esialgne)	3.6 N/cm	• Nakkuvus PSga (esialgne)	6.9 N/cm
• Nakkuvus alumiiniumiga (14 päeva pärast)	4.2 N/cm	• Nakkuvus PVCga (esialgne)	6.1 N/cm
• Nakkuvus PCga (esialgne)	7.7 N/cm	• Nakkuvus PVCga (14 päeva pärast)	10.8 N/cm
• Nakkuvus PCga (14 päeva pärast)	7.1 N/cm	• Nakkuvus terasega (esialgne)	5.5 N/cm
• Nakkuvus PETga (esialgne)	4.6 N/cm	• Nakkuvus terasega (14 päeva pärast)	8.1 N/cm
• Nakkuvus PETga (14 päeva pärast)	5.4 N/cm		

Lahtiütlus

tesa® tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelvalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa® toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värske teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=04943>