

tesa® 4657

Tooteteave



Kuumakindel akrüülkattega tekstiilteip

Toote kirjeldus

tesa® 4657 on ülikvaliteetne tekstiilteip akrüül liimainega. See koosneb 145-se koetihedusega puuvillasest tekstiilist ja termokõvenevast kautšukliimist. Akrüül-tekstiilteip on kohanduv ning väga vastupidav värvidele, lahustitele, hõõrdumisele ning on ka veekindel. Teibi suur tõmbetugevus, torkekindlus ning nakkuvus igasuguste pindadega säilivad ka kõrgemal temperatuuril. Akrüül liimaine on väga vananemiskindel, mistõttu sobib eriti hästi püsivaks kinnitamiseks. tesa® 4657 on väga vastupidav tekstiilteip, mida kasutatakse autotootmisliinidel aukude ajutiseks ja püsivaks katmiseks ning maalriteibina tööstuslikul värvimisel. Tänu käega rebitavusele on seda mugav käsitseda ja paigaldada. Teipi saab rebida sirgelt mööda võrkkangast. Võimalik eemaldada jälgi jätmata, isegi pärast kokkupuudet kõrge temperatuuriga. See teip sobib stantslõikuseks; samuti on see saadaval aeglaselt lahtirullitavana (PV1) ja paberlineriga (PV9).

Jätkusuutlikud Aspektid



Lisateave: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Rakendused

- Erinevad kuumakindlust vajavad kaitsetööd auto- ja masinatootmisel, nt aknaääred, avade kinnikamine ja pulbervärvimine, võimalik ka korduv kuivatamine värvikambris
- Keermeavade ja tühjendusavade kinnikamine
- Lamekaablite kinnitamine nt laekattele, uksepaneelidele, peeglitele
- Jätkamiseks rullitootmisel

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

• Põhimiku materjal	Riie akrüülkattega	• Kogupaksus	290 µm
• Liimi tüüp	termokõvastuv	• Kattepaberi paksus	76 µm
	toorkummi	• Kattepaberi värvus	kollane
• Kattepaberi tüüp	paber		
• Biopõhise süsiniku sisaldus (vastavalt DIN EN 16640)	77 %		

tesa® 4657

Tooteteave

Omadused / jõudlusväärtused

• Katkevenivus	7.5 %	• Liner release force	0.3 N/cm
• Tõmbetugevus	105 N/cm	• Sirged rebestusservad	väga hea
• Hõõrdumiskindlus	väga hea	• Temperature resistance	180 °C
• Käsitsi rebitav	väga hea	(removability from aluminum	
• Lihtne peale kirjutada	jah	after 30 min exposure)	
		• Vörk	145 threads/inch ²
		• Water resistance	keskmine

Adhesioon

- Nakkuvus terasega 4.6 N/cm

Sertifikaadid

Sertifitseeritud vastavalt

kõik suuremad algtootjad

Lisateave

Vastab normdokumendi LV 312-1 „Dielektriline tugevus” nõuetele.

Lahtiütlus

tesa® tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelevalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa® toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värske teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=4657>