



tesa® 51571

Toote Teave



Kahepoolne lausmaterjalist teip

Toote kirjeldus

tesa® 51571 on kiustatav kahepoolne heiematerjalist alusmaterjaliga teip. Seda kasutatakse püsiühenduste saamiseks metall- ja plastmaterjalide, nt alumiiniumi, polüstüreeni, polüpropüleen, ABSi korral. Liimaine väga paks kiht seondub erakordselt hästi ebatasaste pindadega ja tagab väga tugeva algse ühenduse.

Rakendused

Teipi tesa® 51571 kasutatakse näiteks

- aurustiplaatide paigaldamineiks külmutusseadmete tootmisel.

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

• Põhimiku materjal	laus-	• Värvus	läbikumav
• Liimi tüüp	sünteeskummi	• Kattepaberi mass	78 g/m ²
• Kattepaberi tüüp	pärgamiin	• Kattepaberi paksus	70 µm
• Kogupaksus	160 µm	• Kattepaberi värvus	pruun

Omadused / jõudlusväärtused

• Katkevenivus	2 %	• Staatiline nihkekindlus (40 °C)	väga hea
• Tõmbetugevus	9 N/cm	• Staatiline nihkekindlus (70 °C)	keskmine
• Nake	väga hea	• Temperatuuritaluvus lühiajaline	80 °C
• Niiskuskindlus	keskmine	• Temperatuuritaluvus pikaajaline	40 °C
• Staatiline nihkekindlus (23 °C)	keskmine	• Vananemiskindlus (UV)	keskmine

Adhesioon

• Nakkuvus ABSga (esialgne)	11.8 N/cm	• Nakkuvus PPga (14 päeva pärast)	9 N/cm
• Nakkuvus alumiiniumiga (esialgne)	13 N/cm	• Nakkuvus PSga (esialgne)	12.4 N/cm
• Nakkuvus PCga (esialgne)	13.4 N/cm	• Nakkuvus PVCga (esialgne)	12 N/cm
• Nakkuvus PEga (esialgne)	8 N/cm	• Nakkuvus PVCga (14 päeva pärast)	13 N/cm
• Nakkuvus PEga (14 päeva pärast)	8.5 N/cm	• Nakkuvus terasega (esialgne)	12.5 N/cm
• Nakkuvus PETga (esialgne)	10.6 N/cm	• Nakkuvus terasega (14 päeva pärast)	13 N/cm
• Nakkuvus PPga (esialgne)	9 N/cm	• Nakkuvus terasega (kaetud kül, esialgne)	12.5 N/cm

Antud toote värske teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=51571>



tesa® 51571

Toote Teave

Lahtiütlus

tesa® tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärast kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelevalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa® toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.

Antud toote värske teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=51571>