



# tesa® 4432

Toote Teave



Spetsiaalne maalriteip jätkamiseks, liivapritsmistöödeks ning purunemiskindlatele turvaobjektidele

## Toote kirjeldus

tesa® 4432 on spetsiaalne vastupidav kautšukliimiga teip. Tänu tugevale liimainele on tesa® 4432 sobilik jätkamiseks ja tugevdamiseks. Tänu vastupidavale paberkattele on see teip eriti hea šabloonide valmistamiseks klaasi, peeglite ja kivi liivapritsimistöödel, kuna teibi vastupidavus on 6 sek / 4 bar. Teipi tesa® 4432 on ka võimalik lamineerida ka peegli tagaküljele, siis töötab see purunemiskindla turvateibina ning vastab standardi DIN EN 12600 nõuetele. Sellel teibil on eri pindadel suurepäraseid nakkeomadused, sellele saab joonistada, see kinnistab värvi hästi, on käsitsi rebitav ning talub temperatuuri kuni 100°C.

## Jätkusuutlikud Aspektid



Lisateave: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

## Rakendused

- tesa® 4432 on vastupidav spetsiaalne teip jätkamiseks ja tugevdamiseks
- Sobib šabloonide valmistamiseks klaasi, peeglite ja kivi liivapritsimistöödel, kuna teibi vastupidavus on 6 sek / 4 bar
- tesa® 4432 peale saab joonistada, see kinnistab hästi värvi, on käega rebitav ning talub temperatuuri kuni 100 °C
- Seda maalriteipi võib kasutada purunemiskindla turvateibina, kuna see vastab standardi DIN EN 12600 nõuetele

## Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

## Toote ehitus

- |                     |           |              |        |
|---------------------|-----------|--------------|--------|
| • Põhimiku materjal | lehtpaber | • Kogupaksus | 330 µm |
| • Liimi tüüp        | toorkummi |              |        |

## Omadused / jõudlusväärtused

- |                   |          |                                |        |
|-------------------|----------|--------------------------------|--------|
| • Katkevenivus    | 6 %      | • Temperatuurikindlus (30 min) | 120 °C |
| • Tõmbetugevus    | 93 N/cm  | • Temperatuurikindlus (60 min) | 100 °C |
| • Käsitsi rebitav | keskmine |                                |        |

## Adhesioon

- |                     |        |
|---------------------|--------|
| • Nakkuvus terasega | 8 N/cm |
|---------------------|--------|

Antud toote värske teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=04432>



# tesa® 4432

Toote Teave

## Lisateave

Tugev nakkumine võimaldab kudumismasinates paigaldada lõimelõngu ja kinnitada kangaid näidiste kaartidele, samuti saab seda kasutada muul otstarbel, nt tugevdamiseks, kokkusidumiseks ja jätkamiseks.

## Lahtiütlus

tesa® tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärast kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelevalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa® toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värske teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=04432>