

tesa® ACXplus 7272

Tooteteave



640 µm kahepoolne akrüülvahtteip

Toote kirjeldus

tesa® ACX^{plus} 7272 MP on hall kahepoolne akrüülvahtteip.

tesa® ACX^{plus} 7272 MP teibi viskoelastne akrüülvahust põhimik neelab ja hajutab dünaamilisi ja staatilisi koormusi. Tänu sellisele erilisele koostisele suudab see kahepoolne akrüülvahtteip korvata liimitud osade termilisi pikenemisi.

Funktsioonid

- See neelab ja hajutab dünaamilisi ning staatilisi koormusi.
- Tänu oma ainulaadsele koostisele on see võimeline kompenseerima ühendatud osade termilisi pikenemisi.
- PFAS/PFOS-vaba toode

Rakendused

tesa® ACX^{plus} MP tooteperekond sobib laiale mitmeotstarbelisele liimimisele.

Parima võimaliku toimivuse tagamiseks oleme pühendunud rakenduse ja kaasatud pindade (kaasa arvatud aluspinnad) põhjalikule mõistmisele, et anda õigeid toote soovitusi.

Tootesari tesa® ACX^{plus} 7272 MP on eriti sobiv selliste rakenduste, nagu embleemide, dekoratiivsete osade või siltide kinnitamiseks.

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

- | | | | |
|---------------------|--------------|--------------|--------|
| • Põhimiku materjal | vahtakrüül | • Kogupaksus | 640 µm |
| • Liimi tüüp | puhas akrüül | • Värvus | hall |

Omadused / jõudlusväärtused

- | | | | |
|-----------------------------------|--------|-----------------------------------|--------|
| • Temperatuuritaluvus lühiajaline | 200 °C | • Temperatuuritaluvus pikaajaline | 100 °C |
|-----------------------------------|--------|-----------------------------------|--------|

tesa® ACXplus 7272

Tooteteave

Adhesioon

- | | | | |
|---|---------|---------------------------------------|---------|
| • Nakkuvus ABSga (esialgne) | 1 N/cm | • Nakkuvus PPga (14 päeva pärast) | 1 N/cm |
| • Nakkuvus ABSga (14 päeva pärast) | 6 N/cm | • Nakkuvus terasega (esialgne) | 16 N/cm |
| • Nakkuvus alumiiniumiga (3 päeva pärast) | 33 N/cm | • Nakkuvus terasega (14 päeva pärast) | 27 N/cm |
| • Nakkuvus PPga (esialgne) | 1 N/cm | • Nakkuvus terasega (3 päeva pärast) | 27 N/cm |

Lisateave

Pidage meeles, et pinna eeltöötamiseks on soovitatav kasutada nakkekrunti tesa® Adhesion Promoter. See tõstab märkimisväärselt nakkumistaset, väldib niiskuse sissetungi ja parendab pikaajalist vastupanu karmidele keskkonnateguritele. See, millist tesa® nakkekrunti kasutada, oleneb aluspinnast ja rakendusest. Nõustame teid hea meelega, et leida õige lahendus.

Lineri variandid

- PV44: Valge kilekate – kaubamärgiga

Lahtiütlus

tesa® tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelvalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa® toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värske teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=7272>