



tesa® 51608

Toote Teave



Painduv ja müra summutav PET-fliisteip

Toote kirjeldus

tesa® 51608 on PET-fliisist kautšukliimiga juhtmesidumisteip, mis on mõeldud just käsitsi paigaldamiseks. See fliisteip on eriti kleepuv ning saavutab väga kiiresti lõpliku nakkejõu. Looduslikust kautšukist liim tagab hea nakkuvuse nii polaarsete kui ka mittepolaarse pindadega. tesa® 51608 universaalne autosalongi juhtmesidumisteip. See on müra summutav (kategooria C), hõõrdumiskindel ning tugeva siduvusega, jättes samas juhtmetele paindumisruumi ning võimaldades mugavat paigaldamist. Tänu painduvusele on seda teipi mugav kasutada, see on lahtirullimisel stabiilne ning käsitsi rebitav.

Funktsioonid

- Noise dampening
- Abrasion resistant
- Flexible and smooth
- Tear resistant
- Stable unwind force
- Age-resistant
- Strong adhesion
- Hand-tearable

Rakendused

- Kasutatakse salongis, painduv ja müra summutav
- Nakkub tugevalt nii suure kui ka väikese nakkejõuga pindadele.
- Mugav teip, lahtirullimisel stabiilne ja käega rebitav
- Sobib hästi mürasummutuseks
- Hõõrdekindel
- Teip ei jäta eemaldamisel jälgi

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

- | | | | |
|---------------------|-------------|--------------|--------|
| • Põhimiku materjal | PET-kiud | • Kogupaksus | 280 µm |
| • Liimi tüüp | kummipõhine | | |

Toodete sortiment

- | | |
|--------------------|------|
| • Available colors | must |
|--------------------|------|

Antud toote värse teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=51608>



tesa[®] 51608

Toote Teave

Omadused / jõudlusväärtused

- | | | | |
|---|---------------------|---|---------------------|
| • Katkevenivus | 20 % | • Lahtikerimisjõud (rulli laius ≤ 9 mm) | 9 N/roll (30 m/min) |
| • Tõmbetugevus | 40 N/cm | • Müra summutus (LV312) | Class C |
| • Hõõrdumiskindlus (10 mm torn, LV312) | Class B | • Temperature resistance max. | 105 °C |
| • Hõõrdumiskindlus (5 mm torn, LV312) | Class A | • Temperature resistance min. | -40 °C |
| • Lahtikerimisjõud (rulli laius > 9 mm) | 9 N/roll (30 m/min) | | |

Väärtuste järgimine

- Nakkuvus terasega 3 N/cm

Säilitamine ja tingimused

Säilitamine ja tingimused

- Storage temperature: 23°C (+/-10°C)
- Relative humidity: recommended 40–60% (room climate)
- Product guarantee: tesa guarantees a maximum shelf life of 12 months from date of dispatch (based on ISO 554)

Lisateave

Standardsed laiused: 9, 19, 25, 32 mm

- pikkused: 25 m
- Võimalikud on peaaegu kõik laiuse ja pikkuse kombinatsioonid
- Lisamõõtmed on saadaval tellimisel
- südamik standardne läbimõõt: 38 mm

Tagastamine

tesa[®] tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelvalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa[®] toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värskete teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=51608>