



tesa® 4985

Toote Teave



Kleepuv kahepoolne teip alusmaterjalita

Toote kirjeldus

tesa® 4985 on läbipaistev alusmaterjaliteteip, milles on kasutatud modifitseeritud akrüüllimainet. Koheselt nakkub ka ebatasaste pindadega.

tesa® 4985 eriomadused:

- suurepärase kohanduvuse tänu alusmaterjalita tehnilisele lahendusele
- kergesti kasutatav käsiseadeldites (nt käsiseadeldites tesa® 6013)

Rakendused

- Posterite ja fotode kleepimine
- Kanganäidiste kleepimine
- Paberi jätkamine

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

• Põhimiku materjal	ei	• Kattepaberi mass	80 g/m ²
• Liimi tüüp	rikastatud akrüül	• Kattepaberi paksus	71 µm
• Kattepaberi tüüp	pärgamiin	• Kattepaberi värvus	pruun

Omadused / jõudlusväärtused

• Kemikaalikindlus	keskmine	• Staatiline nihkekindlus (40 °C)	madal
• Nake	väga hea	• Temperatuuritaluvus lühiajaline	200 °C
• Niiskuskindlus	väga hea	• Temperatuuritaluvus pikaajaline	80 °C
• Pehmendikindlus	keskmine	• Vananemiskindlus (UV)	väga hea
• Staatiline nihkekindlus (23 °C)	keskmine		



tesa® 4985

Toote Teave

Adhesioon

• Nakkuvus ABSga (esialgne)	6.9 N/cm	• Nakkuvus PETga (14 päeva pärast)	6.4 N/cm
• Nakkuvus ABSga (14 päeva pärast)	9.3 N/cm	• Nakkuvus PPga (esialgne)	3.5 N/cm
• Nakkuvus alumiiniumiga (esialgne)	7.1 N/cm	• Nakkuvus PPga (14 päeva pärast)	5.7 N/cm
• Nakkuvus alumiiniumiga (14 päeva pärast)	10 N/cm	• Nakkuvus PSga (esialgne)	7.2 N/cm
• Nakkuvus PCga (esialgne)	7.6 N/cm	• Nakkuvus PSga (14 päeva pärast)	9.5 N/cm
• Nakkuvus PCga (14 päeva pärast)	9.7 N/cm	• Nakkuvus PVCga (esialgne)	6.8 N/cm
• Nakkuvus PEga (esialgne)	4.1 N/cm	• Nakkuvus PVCga (14 päeva pärast)	9.4 N/cm
• Nakkuvus PEga (14 päeva pärast)	4.9 N/cm	• Nakkuvus terasega (esialgne)	8 N/cm
• Nakkuvus PETga (esialgne)	4.9 N/cm	• Nakkuvus terasega (14 päeva pärast)	11.1 N/cm

Lahtiütlus

tesa® tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelvalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa® toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.

Antud toote värske teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=04985>