



tesa® ACXplus 7062

High Adhesion

Toote Teave

ACX^{plus} 500 µm



Toote kirjeldus

tesa® ACX^{plus} 7062 on musta värvi akrüülvahtteip.

- koosneb kvaliteetsest akrüülsüsteemist, mida iseloomustavad eelkõige liimühenduse tugevus, pingete hajutamine ning temperatuuri- ja ilmastikukindlus.
- Tänu ainulaadsele koostisele on teibis ühendatud väga suur nakkuvus väga hea vastupidavusega plastifikaatori migreerumise suhtes. See on spetsiaalselt välja töötatud raskesti liimitavate materjalide, nagu pulbervärvkattega detailide või plastmaterjalide liimühendamiseks. Suur kasutusohutus võimaldab teipi mugavalt kasutada seda tüüpi materjalide kombineerimiseks ükskõik milliste metallidega või metalldetailide omavaheliseks ühendamiseks.
- Viskoelastne akrüülvaht aslumateljal kompenseerib liimühendatud detailide erinevat termilist pikenemist.
- tagab väga tugeva ja kiire nakkumise ning pudenevate osakeste kinnikleepimise.

Rakendused

Kasutatakse selliste raskesti liimitavate materjalide liimühendamiseks nagu

- kaitseraua siinid
- pulbervärvkattega plaadid ja paneelid

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

- | | | | |
|---------------------|-------------------|--------------|--------|
| • Põhimiku materjal | vahtakrüül | • Kogupaksus | 500 µm |
| • Liimi tüüp | rikastatud akrüül | • Värvus | must |

Omadused / jõudlusväärtused

- | | | | |
|-----------------------------------|--------|-----------------------------------|-------|
| • Temperatuuritaluvus lühiajaline | 170 °C | • Temperatuuritaluvus pikaajaline | 70 °C |
|-----------------------------------|--------|-----------------------------------|-------|

Adhesioon

- | | | | |
|------------------------------------|---------|---------------------------------------|---------|
| • Nakkuvus ABSga (esialgne) | 11 N/cm | • Nakkuvus terasega (esialgne) | 19 N/cm |
| • Nakkuvus ABSga (14 päeva pärast) | 19 N/cm | • Nakkuvus terasega (14 päeva pärast) | 32 N/cm |
| • Nakkuvus PPga (esialgne) | 2 N/cm | • Nakkuvus terasega (3 päeva pärast) | 32 N/cm |
| • Nakkuvus PPga (14 päeva pärast) | 5 N/cm | | |

Lisateave

PV22 = valge PE-kattega kaitsepaber tesa® ACX^{plus}i kaubamärgiga

- = sinine kaitsekile

Antud toote värske teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=07062>



tesa[®] ACXplus 7062

High Adhesion

Toote Teave

Lisateave

- klaasi ja alumiiniumiga nakkumise väärtused ei kuulu toote spetsifikatsiooni hulka.
- ACX^{plus} 7062 on tunnustatud ULi standardi 746C alusel. ULi register QOQW2.E309290

Lahtiütlus

tesa[®] tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärast kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelevalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa[®] toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värske teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=07062>