

tesa® ACXplus 7078

High Resistance



Tooteteave

2000 µm kahtepoolselt kleebuv akrüülvahtteip

Toote kirjeldus

tesa® ACX^{plus} 707x seeria sobib laiale valikule liimimisrakendustele. Võimas ja kauakestev ühendus ka erineva pinnaga materjalide puhul. Viskoelastne südamik kompenseerib liimitud komponentide termilisi piknemisi toote elutsükli jooksul, temperatuurivahemikus -20 °C kuni 80 °C. tesa® ACX^{plus} 707x seeria on suure jõudlusega akrüülvahtteip püsivaks sise- ja välistingimustes kinnitamiseks.

Funktsioonid

- Suurepärane külmašoki taluvus kuni -40 °C
- Koos meie nakkumisedendajatega turvaline ja usaldusväärne liimimine välistingimustes

Rakendused

Näidised paigaldusrakendustest erinevates tööstusharudes (nt aknad ja ukсед, liftid, transport, kodumasinad, sisetööd):

- Tugevdusribid / Jäikusribid
- Vaheliistud
- Pinnaga ühetasane disain
- Sisevooder
- Kuivklaasimine
- Klaasist dekoorpaigaldised

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

- | | | | |
|---------------------|--------------|--------------|---------|
| • Põhimiku materjal | vahtakrüül | • Kogupaksus | 2000 µm |
| • Liimi tüüp | puhas akrüül | • Värvus | must |

Omadused / jõudlusväärtused

- | | | | |
|-----------------------------------|--------|-----------------------------------|--------|
| • Temperatuuritaluvus lühiajaline | 220 °C | • Temperatuuritaluvus pikaajaline | 120 °C |
|-----------------------------------|--------|-----------------------------------|--------|

Adhesioon

- | | | | |
|------------------------------------|--------|---------------------------------------|---------|
| • Nakkuvus ABSga (esialgne) | 7 N/cm | • Nakkuvus terasega (esialgne) | 20 N/cm |
| • Nakkuvus ABSga (14 päeva pärast) | 9 N/cm | • Nakkuvus terasega (14 päeva pärast) | 37 N/cm |
| • Nakkuvus PPga (esialgne) | 2 N/cm | • Nakkuvus terasega (3 päeva pärast) | 37 N/cm |
| • Nakkuvus PPga (14 päeva pärast) | 2 N/cm | | |

tesa® ACXplus 7078

High Resistance

Tooteteave

Lisateave

Lisatehnilise teabe saamiseks klõpsake alloleval lingil, et avada meie tehniline infovoldik:

<https://www.tesa.com/ACXplus/TI-sheet>

Parima jõudluse tagamiseks on meie eesmärgiks mõista täielikult rakendust (sh kasutatavaid aluspindu), et pakkuda sobivaimat tootesoovitust. Pane tähele, et välistingimustes kasutamisel soovitame pinnatöötluseks kasutada tesa® nakkumisedendajat. See parandab oluliselt nakkumist, vältides niiskuse sattumist ning suurendab pikaajalist vastupidavust karmides oludes.

Kandjamaterjali valikud:

- PV22: valge paberist kandja - märgistatud
- PV24: sinine kilekandja - märgistamata

Sertifikaadid:

- tesa® ACX^{plus} 7078 on tunnustatud vastavalt UL standardile 746C. UL fail QOQW2.E309290
- tesa® ACX^{plus} 7078 on tunnustatud vastavalt UL standardile 879. UL fail UYMR2.E479260
- ift Rosenheim: DI 02/1-2 2009-03 tesa® ACX^{plus}i ja PVB-kile (lamineeritud turvaklaas) kokkusobivus
- ift Rosenheim: vastavus ift-juhendile VE-08/1
- MFPA: klassifikatsioon vastavalt DIN EN 13501-1:2010
- CSTB: staatilise nihke ja staatilise tõmbekoormuse creepi mõõtmine vastavalt ETAG002
- Falcao Bauer: täisosade tuulekoormuse test vastavalt ABNT NBR 10821-3/11
- DICTUC: AAMA 501.6-09 maavärinatest
- James Cook University: AS 4040.2/3, AS 4040.3 orkaanitestid
- SNAS: testitud vastavalt STN EN ISO 6892-1-le
- LEED krediidi saamiseks kvalifitseeritud

Lahtiütlus

tesa® tooted töestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelvalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa® toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värske teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=7078>