



tesa® ACXplus 7065 High Adhesion

Toote Teave

1200 µm kahepoolne akrüülvahtteip



Toote kirjeldus

tesa® ACX^{plus} 7065 on üleni must, kahepoolne akrüülvahtteip. See koosneb väga heade omadustega akrüülsüsteemist ning on väga hea nakkejõu ja pingeaotusega ning kuuma- ja ilmastikukindel. Tänu ainulaadsele ehitusele on see väga tugeva nakkejõuga, kuid selle plastifikaator on samas väga püsiv. See on mõeldud spetsiaalselt raskesti liimitavatele materjalidele nagu pulberkattega pinnad või plast. Kuna seda on ohutu kasutada, sobib see isegi selliste kombinatsioonide jaoks nagu pulberkattega pinna või plasti metalli külge kinnitamine või isegi kahe metalli ühendamiseks. Viskoelastne akrüülvahust südamik kompenseerib kokkuliimitud osade erineva soojuspaisumise. tesa® ACX^{plus} 7065 saavutab lõpliku nakkejõu väga kiiresti.

Rakendused

- tesa® ACX^{plus} 7065 on mõeldud spetsiaalselt raskesti liimitavatele materjalidele nagu näiteks
- Kaitsepiirded
- Pulbervärvitud labad ja paneelid
- Õhujaoturid

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

- | | | | |
|---------------------|-------------------|--------------|---------|
| • Põhimiku materjal | vahtakrüül | • Kogupaksus | 1200 µm |
| • Liimi tüüp | rikastatud akrüül | • Värvus | must |

Omadused / jõudlusväärtused

- | | | | |
|-----------------------------------|--------|-----------------------------------|-------|
| • Temperatuuritaluvus lühiajaline | 170 °C | • Temperatuuritaluvus pikaajaline | 70 °C |
|-----------------------------------|--------|-----------------------------------|-------|

Adhesioon

- | | | | |
|------------------------------------|---------|---------------------------------------|---------|
| • Nakkuvus ABSga (esialgne) | 15 N/cm | • Nakkuvus terasega (esialgne) | 30 N/cm |
| • Nakkuvus ABSga (14 päeva pärast) | 30 N/cm | • Nakkuvus terasega (14 päeva pärast) | 48 N/cm |
| • Nakkuvus PPga (esialgne) | 4 N/cm | • Nakkuvus terasega (3 päeva pärast) | 48 N/cm |
| • Nakkuvus PPga (14 päeva pärast) | 7 N/cm | | |

Lisateave

PV22 = valge PE-kattega kaitsepaber tesa® ACX^{plus}i kaubamärgiga

- = sinine kaitsekile
- klaasi ja alumiiniumiga nakkumise väärtused ei kuulu toote spetsifikatsiooni hulka.

Antud toote värske teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=07065>



tesa[®] ACXplus 7065

High Adhesion

Toote Teave

Lisateave

- tesa[®] ACX^{plus} 7065 on tunnustatud ULi standardi 746C alusel. ULi register QOQW2.E309290

Lahtiütlus

tesa[®] tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelvalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa[®] toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värske teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=07065>