



tesa® ACXplus 7074

High Resistance



Toote Teave

1000 µm kahepoolne akrüülvahtteip

Toote kirjeldus

tesa® ACX^{plus} 707x seeria sobib paljudeks liimühendusrakendusteks. Tugevateks ja kauakestvateks kinnitusteks, isegi erinevate pinnaomadustega materjalidel. Viskoelastne südamik kompenseerib ühendatud komponentide soojuspaisumist lõpptoote olelutsükli jooksul temperatuurivahemikus –20...80°C. tesa® ACX^{plus} 707x seeria on ülimalt tõhus akrüülvahtteip püsivateks sise- ja välispaigaldustöödeks.

Funktsioonid

- Suurepärased külmašokiomadused kuni –40°C
- Kombineeritult meie nakkeparandajatega loob välistingimustes kindla ja usaldusväärse ühenduse

Rakendused

Kinnitusrakenduste näiteid erinevates tööstusharudes (nt. aknad ja uksed, liftid, transport, seadmed, sisekujundus):

- Sarrus-/armatuurvardad
- Raamlatid
- Tasapinnaline kujundus
- Sisevooderdus
- Kuivklaasimine

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

- | | | | |
|---------------------|--------------|--------------|---------|
| • Põhimiku materjal | vahtakrüül | • Kogupaksus | 1000 µm |
| • Liimi tüüp | puhas akrüül | • Värvus | must |

Omadused / jõudlusväärtused

- | | | | |
|-----------------------------------|--------|-----------------------------------|--------|
| • Temperatuuritaluvus lühiajaline | 220 °C | • Temperatuuritaluvus pikaajaline | 120 °C |
|-----------------------------------|--------|-----------------------------------|--------|

Adhesioon

- | | | | |
|------------------------------------|--------|---------------------------------------|---------|
| • Nakkuvus ABSga (esialgne) | 5 N/cm | • Nakkuvus terasega (esialgne) | 16 N/cm |
| • Nakkuvus ABSga (14 päeva pärast) | 6 N/cm | • Nakkuvus terasega (14 päeva pärast) | 33 N/cm |
| • Nakkuvus PPga (esialgne) | 1 N/cm | • Nakkuvus terasega (3 päeva pärast) | 32 N/cm |
| • Nakkuvus PPga (14 päeva pärast) | 1 N/cm | | |

Antud toote värske teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=07074>



tesa® ACXplus 7074

High Resistance

Toote Teave

Lisateave

Täiendavate tehniliste andmete saamiseks klõpsake meie tehnilise teabe lehe avamiseks järgmist linki:

<https://www.tesa.com/ACXplus/TI-sheet>

Parima võimaliku tõhususe tagamiseks on meie eesmärk kasutusotstarbest (sealhulgas asjaomastest aluspindadest) täielik ülevaade saada, et anda toodete osas parimaid soovitusi. Juhime teie tähelepanu asjaolule, et välistingimustes soovitame kasutada nakkeparandajat tesa® Adhesion Promoter pinna eeltöötluseks. See parandab oluliselt nakkumist, väldib niiskuse sissepääsu ja soodustab pikaajalist vastupidavust karmidele keskkonnatingimustele.

Kattematerjali valikud:

- PV22: Valge paber – kaubamärgiga
- PV24: Sinine kile – kaubamärgita

Sertifikaadid:

- tesa® ACXplus 7076 on tunnustatud vastavalt UL standardile 746C. UL-fail QOQW2.E309290
- Annab LEED punkte

Lahtiütlus

tesa® tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelevalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa® toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värske teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=07074>