

tesa® 58399

Tooteteave



Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

• Põhimiku materjal	ei	• Värvus	valge
• Liimi tüüp	akrüül	• Kattepaberi paksus	127 µm
• Kattepaberi tüüp	PEga kaetud paber	• Kattepaberi värvus	valge
• Kogupaksus	800 µm		

Toodete sortiment

• Saadaval paksused	800 µm	• Saadaval suurused	Log roll, A4 sheet
• Saadaval sisekate/liner	paber	• Saadaval värvivalik	valge

Omadused / jõudlusväärtused

• Breakdown voltage	11 KV	• Temperature resistance (125°C)	väga hea
• Flame retardancy	V2	• Temperatuuritaluvus lühiajaline	150 °C
• Kattepaberi vabastus	kerge	• Thermal conductivity z-direction	1.3 W/mK
• Kõvadus - 00 Shore järgi	75 STK	• Tihedus	1.5 g/cm ³
• Temperature resistance (-40°C)	väga hea		

Adhesioon

• Nakkuvus terasega (esialgne)	4.5 N/cm	• Adhesion to Steel (20min @ RT, 90°)	4.5 N/cm
--------------------------------	----------	---------------------------------------	----------

Lahtiütlus

tesa® tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelvalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa® toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värskete teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=58399>