



tesa® 53799

Toote Teave

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

- | | | | |
|---------------------|----------------------------------|----------------|----------|
| • Põhimiku materjal | riie, ekstrudeeritud PGga kaetud | • Kogupaksus | 310 µm |
| • Liimi tüüp | toorkummi | • Teibi paksus | _NULL µm |

Omadused / jõudlusväärtused

- | | | | |
|--------------------|----------|---|--------------------------|
| • Katkevenivus | 11 % | • Sirged rebestusservad | keskmine |
| • Tõmbetugevus | 77 N/cm | • Temperature resistance (removability from aluminum after 30 min exposure) | 110 °C |
| • Hõõrdumiskindlus | keskmine | • Vörk | 80 count per square inch |
| • Käsitsi rebitav | keskmine | • Water resistance | keskmine |

Adhesioon

- | | |
|---------------------|----------|
| • Nakkuvus terasega | 4.7 N/cm |
|---------------------|----------|

Lahtiütlus

tesa® tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärast kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelvalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa® toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värske teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=53799>