

tesa® 4968

Tooteteave



Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

• Põhimiku materjal	PVC-kile	• Värvus	valge
• Liimi tüüp	rikastatud akrüül	• Kattepaberi mass	80 g/m ²
• Kattepaberi tüüp	paber	• Kattepaberi paksus	69 µm
• Kogupaksus	295 µm	• Kattepaberi värvus	pruun

Omadused / jõudlusväärtused

• Katkevenivus	130 %	• Pehmendikindlus	väga hea
• Tõmbetugevus	30 N/cm	• Staatiline nihkekindlus (23 °C)	keskmine
• Kemikaalikindlus	keskmine	• Staatiline nihkekindlus (40 °C)	keskmine
• Minimaalne temperatuuri taluvus	-40 °C	• Temperatuuritaluvus lühiajaline	70 °C
• Nake	väga hea	• Temperatuuritaluvus pikaajaline	60 °C
• Niiskuskindlus	väga hea	• Vananemiskindlus (UV)	keskmine

Adhesioon

• Nakkuvus ABSga (esialgne)	13.1 N/cm	• Nakkuvus PPga (esialgne)	11 N/cm
• Nakkuvus ABSga (14 päeva pärast)	20 N/cm	• Nakkuvus PPga (14 päeva pärast)	14.1 N/cm
• Nakkuvus alumiiniumiga (esialgne)	10.3 N/cm	• Nakkuvus PSga (esialgne)	11.9 N/cm
• Nakkuvus alumiiniumiga (14 päeva pärast)	20.7 N/cm	• Nakkuvus PSga (14 päeva pärast)	18.2 N/cm
• Nakkuvus PCga (esialgne)	13.8 N/cm	• Nakkuvus PVCga (esialgne)	10.6 N/cm
• Nakkuvus PCga (14 päeva pärast)	24.6 N/cm	• Nakkuvus PVCga (14 päeva pärast)	25.3 N/cm
• Nakkuvus PETga (esialgne)	9.6 N/cm	• Nakkuvus terasega (esialgne)	12.5 N/cm
• Nakkuvus PETga (14 päeva pärast)	12.7 N/cm	• Nakkuvus terasega (14 päeva pärast)	21.2 N/cm

tesa® 4968

Tooteteave

Lahtiütlus

tesa® tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelevalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa® toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värske teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=4968>