



# tesa® 4939

Toote Teave



## Toote kirjeldus

tesa® 4939 on kahepoolne teip, mida kasutatakse põrandakatete paigaldamiseks. See kujutab endast PET-kangast alusmaterjali ja kautšuk erinevate liimainesüsteemide kombinatsiooni.

Tänu lahtise poole erikoostisega liimainele on suur kohene nakkuvus, lisaks saab seda 14 päeva jooksul võimalik see eemaldada kõige tavalisematelt pindadelt, liimjälgi jätmata. (Enne kasutamist vaja kontrollida!)

## Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

## Toote ehitus

|                     |              |                      |        |
|---------------------|--------------|----------------------|--------|
| • Põhimiku materjal | riie         | • Kogupaksus         | 235 µm |
| • Liimi tüüp        | sünteeskummi | • Värvus             | valge  |
| • Kattepaberi tüüp  | pärgamiin    | • Kattepaberi värvus | pruun  |

## Omadused / jõudlusväärtused

|                    |          |                                   |          |
|--------------------|----------|-----------------------------------|----------|
| • Katkevenivus     | 25 %     | • Staatiline nihkekindlus (40 °C) | keskmine |
| • Tõmbetugevus     | 38 N/cm  | • Staatiline nihkekindlus (70 °C) | keskmine |
| • Kemikaalikindlus | keskmine | • Temperatuuritaluvus lühiajaline | 80 °C    |
| • Nake             | väga hea | • Temperatuuritaluvus pikaajaline | 40 °C    |
| • Niiskuskindlus   | keskmine | • Vananemiskindlus (UV)           | keskmine |

## Adhesioon

|                                               |          |                                                   |          |
|-----------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------|----------|
| • Nakkuvus PEga (esialgne)                    | 2.5 N/cm | • Nakkuvus PPga (kaetud kül, 14 päeva pärast)     | 5 N/cm   |
| • Nakkuvus PEga (14 päeva pärast)             | 2 N/cm   | • Nakkuvus PPga (kaetud kül, esialgne)            | 6.5 N/cm |
| • Nakkuvus PEga (kaetud kül, 14 päeva pärast) | 5 N/cm   | • Nakkuvus terasega (esialgne)                    | 7.5 N/cm |
| • Nakkuvus PEga (kaetud kül, esialgne)        | 4.5 N/cm | • Nakkuvus terasega (14 päeva pärast)             | 5.5 N/cm |
| • Nakkuvus PPga (esialgne)                    | 4.5 N/cm | • Nakkuvus terasega (kaetud kül, 14 päeva pärast) | 8 N/cm   |
| • Nakkuvus PPga (14 päeva pärast)             | 2.5 N/cm | • Nakkuvus terasega (kaetud kül, esialgne)        | 9 N/cm   |



# tesa® 4939

Toote Teave

## Lahtiütlus

tesa® tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärast kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelevalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa® toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värske teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?mp=04939>