

tesa® 4660

Tooteteave



Jätkusuutlikud Aspektid



Lisateave: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

• Põhimiku materjal	Riie akrüülkattega	• Kogupaksus	260 µm
• Liimi tüüp	termokõvastuv toorkummi	• Kattepaberi paksus	76 µm
• Kattepaberi tüüp	paber	• Kattepaberi värvus	kollane
• Biopõhise süsiniku sisaldus (vastavalt DIN EN 16640)	74 %		

Omadused / jõudlusväärtused

• Katkevenivus	7.5 %	• Sirged rebestusservad	väga hea
• Tõmbetugevus	100 N/cm	• Temperature resistance (removability from aluminum after 30 min exposure)	180 °C
• Hõõrdumiskindlus	väga hea	• Vörk	145 count per square inch
• Käsitsi rebitav	väga hea	• Water resistance	_NULL
• Lihtne peale kirjutada	jah		

Adhesioon

• Nakkuvus terasega	4 N/cm
---------------------	--------

tesa® 4660

Tooteteave

Lahtiütlus

tesa® tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelevalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa® toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värske teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=4660>