



# tesa® 66022

Toote Teave



## Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

## Toote ehitus

|                     |                  |                      |                   |
|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| • Põhimiku materjal | ei               | • Värvus             | läbipaistev       |
| • Liimi tüüp        | veepõhine akrüül | • Kattepaberi paksus | 71 µm             |
| • Kattepaberi tüüp  | pärgamiin        | • Kattepaberi värvus | pruun/sinine logo |

## Toodete sortiment

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| • Available formats | 220 µm (tesa® 66022) |
|---------------------|----------------------|

## Omadused / jõudlusväärtused

|                                |          |                               |          |
|--------------------------------|----------|-------------------------------|----------|
| • Nake                         | väga hea | • Temperature resistance min. | -40 °C   |
| • Sobiv krobelistele pindadele | väga hea | • Väike VOC sisaldus          | väga hea |
| • Temperature resistance max.  | 200 °C   |                               |          |

## Adhesioon

|                                   |           |                                      |           |
|-----------------------------------|-----------|--------------------------------------|-----------|
| • Nakkuvus ABSga (esialgne)       | 17 N/cm   | • Nakkuvus PPga (esialgne)           | 14 N/cm   |
| • Nakkuvus ABSga (3 päeva pärast) | 18 N/cm   | • Nakkuvus PPga (3 päeva pärast)     | 16 N/cm   |
| • Nakkuvus PCga (esialgne)        | 19.1 N/cm | • Nakkuvus PSga (esialgne)           | 17.7 N/cm |
| • Nakkuvus PCga (3 päeva pärast)  | 19.4 N/cm | • Nakkuvus PVCga (esialgne)          | 12 N/cm   |
| • Nakkuvus PEga (esialgne)        | 9.2 N/cm  | • Nakkuvus terasega (esialgne)       | 12.3 N/cm |
| • Nakkuvus PETga (esialgne)       | 16.2 N/cm | • Nakkuvus terasega (3 päeva pärast) | 17.3 N/cm |
| • Nakkuvus PETga (3 päeva pärast) | 18.1 N/cm |                                      |           |

## Säilitamine ja tingimused

### Säilitamine ja tingimused

23 °C, 50% RH, hoitud tehasekarbis



# tesa® 66022

Toote Teave

## Lahtiütlus

tesa® tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelevalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa® toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värske teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=66022>