



# tesa® 61528

Toote Teave

## Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

### Toote ehitus

|                                        |                        |                                    |                        |
|----------------------------------------|------------------------|------------------------------------|------------------------|
| • Põhimiku materjal                    | polüetüleentereftalaat | • Type of adhesive (easy release)  | silikoon               |
| • Kogupaksus                           | 100 µm                 | • Type of adhesive (tight release) | modifitseeritud akrüül |
| • Värvus                               | läbipaistev            | • Type of liner (easy release)     | PET                    |
| • Color of liner (tight release)       | läbipaistev            | • Color of liner (easy release)    | valge                  |
| • Kergesti vabaneva kattepaberi paksus | 50 µm                  | • Type of liner (tight release)    | PET                    |
| • Raskesti vabaneva kattepaberi paksus | 50 µm                  |                                    |                        |

### Omadused / jõudlusväärtused

|                                   |          |                                   |          |
|-----------------------------------|----------|-----------------------------------|----------|
| • Nake                            | väga hea | • Staatiline nihkekindlus (40 °C) | keskmine |
| • Niiskuskindlus                  | keskmine | • Vananemiskindlus (UV)           | väga hea |
| • Staatiline nihkekindlus (23 °C) | keskmine |                                   |          |

### Adhesioon

|                                                   |           |                                                 |           |
|---------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------|-----------|
| • Adhesion to PC (tight-side, initial)            | 13.3 N/cm | • Adhesion to Steel (easy-side, after 14 days)  | 4.4 N/cm  |
| • Adhesion to PP (easy-side, after 14 days)       | 4.9 N/cm  | • Adhesion to Steel (easy-side, initial)        | 4 N/cm    |
| • Adhesion to PP (easy-side, initial)             | 4.6 N/cm  | • Adhesion to Steel (tight-side, after 14 days) | 12.6 N/cm |
| • Adhesion to Silicone (easy-side, after 14 days) | 4 N/cm    | • Adhesion to Steel (tight-side, initial)       | 11.3 N/cm |
| • Adhesion to Silicone (easy-side, initial)       | 2.8 N/cm  |                                                 |           |



# tesa® 61528

Toote Teave

## Lahtiütlus

tesa® tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelevalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa® toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värske teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=61528>