



tesa[®] 75515

Toote Teave



Jätkusuutlikud Aspektid



Lisateave: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

• Põhimiku materjal	ei	• Kattepaberi mass	80 g/m ²
• Liimi tüüp	rikastatud akrüül	• Kattepaberi paksus	70 µm
• Kattepaberi tüüp	pärgamiin	• Kattepaberi värvus	pruun/sinine logo
• Värvus	läbipaistev		

Omadused / jõudlusväärtused

• Kemikaalikindlus	keskmine	• Staatiline nihkekindlus (40 °C)	väga hea
• Nake	keskmine	• Temperature resistance min.	-40 °C
• Niiskuskindlus	väga hea	• Temperatuuritaluvus lühiajaline	200 °C
• Pehmendikindlus	keskmine	• Temperatuuritaluvus pikaajaline	100 °C
• Staatiline nihkekindlus (23 °C)	väga hea	• Vananemiskindlus (UV)	keskmine

Adhesioon

• Nakkuvus ABSga (esialgne)	11 N/cm	• Nakkuvus PPga (esialgne)	5 N/cm
• Nakkuvus ABSga (14 päeva pärast)	13 N/cm	• Nakkuvus PPga (14 päeva pärast)	6.5 N/cm
• Nakkuvus alumiiniumiga (esialgne)	10 N/cm	• Nakkuvus PSga (esialgne)	12 N/cm
• Nakkuvus alumiiniumiga (14 päeva pärast)	11 N/cm	• Nakkuvus PSga (14 päeva pärast)	13 N/cm
• Nakkuvus PCga (esialgne)	14 N/cm	• Nakkuvus PVCga (esialgne)	9 N/cm
• Nakkuvus PCga (14 päeva pärast)	14.5 N/cm	• Nakkuvus PVCga (14 päeva pärast)	15 N/cm
• Nakkuvus PEga (esialgne)	5 N/cm	• Nakkuvus terasega (esialgne)	14 N/cm
• Nakkuvus PEga (14 päeva pärast)	6 N/cm	• Nakkuvus terasega (14 päeva pärast)	12 N/cm
• Nakkuvus PETga (esialgne)	10 N/cm	• Nakkuvus terasega (3 päeva pärast)	14 N/cm
• Nakkuvus PETga (14 päeva pärast)	10 N/cm		

Antud toote värske teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=75515>



tesa® 75515

Toote Teave

Lahtiütlus

tesa® tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelvalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa® toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värske teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=75515>