



# tesa® 77711

Toote Teave



## Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

### Toote ehitus

|                     |            |                      |         |
|---------------------|------------|----------------------|---------|
| • Põhimiku materjal | Vahtakrüül | • Kogupaksus         | 1100 µm |
| • Liimi tüüp        | LSE        | • Värvus             | hall    |
| • Kattepaberi tüüp  | PE         | • Kattepaberi värvus | sinine  |

### Omadused / jõudlusväärtused

|                                   |          |                         |              |
|-----------------------------------|----------|-------------------------|--------------|
| • L-rakis                         | keskmine | • T-plokk               | väga hea     |
| • Niiskuskindlus                  | väga hea | • Temperature range     | -40 to +80°C |
| • Staatiline nihkekindlus (90 °C) | väga hea | • Vananemiskindlus (UV) | keskmine     |

### Adhesioon

|                                               |         |                                                  |         |
|-----------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------|---------|
| • Nakkuvus ABSga (3 päeva pärast)             | 28 N/cm | • Nakkuvus PPga (esialgne, 1 min)                | 24 N/cm |
| • Nakkuvus ABSga (esialgne, 1 min)            | 23 N/cm | • Nakkuvus terasega (3 päeva pärast)             | 31 N/cm |
| • Nakkuvus ABSga (kaetud kül, 3 päeva pärast) | 12 N/cm | • Nakkuvus terasega (esialgne, 1 min)            | 25 N/cm |
| • Nakkuvus ABSga (kaetud kül, esialgne)       | 8 N/cm  | • Nakkuvus terasega (kaetud kül, 3 päeva pärast) | 26 N/cm |
| • Nakkuvus PPga (3 päeva pärast)              | 30 N/cm | • Nakkuvus terasega (kaetud kül, esialgne)       | 12 N/cm |

### Lahtiütlus

tesa® tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelvalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa® toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värske teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=77711>