



tesa® 62906 PV13

Toote Teave

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.



Toote ehitus

• Põhimiku materjal	vahtpolüetüleen	• Kogupaksus	600 µm
• Liimi tüüp	akrüül	• Värvus	must
• Kattepaberi tüüp	PET		

Omadused / jõudlusväärtused

• Katkevenivus	320 %	• Staatiline nihkekindlus (70 °C)	keskmine
• Tõmbetugevus	11 N/cm	• Temperatuuritaluvus lühiajaline	110 °C
• Staatiline nihkekindlus (40 °C)	keskmine	• Temperatuuritaluvus pikaajaline	100 °C

Adhesioon

• Nakkuvus ABSga (esialgne)	6 N/cm	• Nakkuvus PETga (14 päeva pärast)	19 N/cm
• Nakkuvus ABSga (14 päeva pärast)	19 N/cm	• Nakkuvus terasega (esialgne)	18 N/cm
• Nakkuvus PCga (14 päeva pärast)	19 N/cm	• Nakkuvus terasega (14 päeva pärast)	19 N/cm

Lahtiütlus

tesa® tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelvalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa® toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värsket teavet vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=62906>