




tesa® 58351

Toote Teave



Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

• Põhimiku materjal	PET	• Kogupaksus	73 µm
• Liimi tüüp	rikastatud akrüül	• Kattepaberi mass	69 g/m ²
• Kattepaberi tüüp	pärgamiin	• Kattepaberi värvus	valge/punane logo

Omadused / jõudlusväärtused

• Dielektriline läbilöögipinge	6.5 V	• Niiskuskindlus	väga hea
--------------------------------	-------	------------------	----------

Adhesioon

• Nakkuvus alumiiniumiga (esialgne)	4.5 N/cm	• Nakkuvus PCga (14 päeva pärast)	6 N/cm
• Nakkuvus alumiiniumiga (14 päeva pärast)	6.3 N/cm	• Nakkuvus terasega (esialgne)	5 N/cm
• Nakkuvus PCga (esialgne)	3.3 N/cm	• Nakkuvus terasega (14 päeva pärast)	7.9 N/cm

Lahtiütlus

tesa® tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelvalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa® toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värske teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=58351>