




# tesa® ACXplus 77608

Toote Teave



## Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

### Toote ehitus

|                     |                   |              |        |
|---------------------|-------------------|--------------|--------|
| • Põhimiku materjal | vahtakrüül        | • Kogupaksus | 800 µm |
| • Liimi tüüp        | rikastatud akrüül | • Värvus     | hall   |
| • Kattepaberi tüüp  | PE                |              |        |

### Omadused / jõudlusväärtused

|                     |               |                                   |          |
|---------------------|---------------|-----------------------------------|----------|
| • Niiskuskindlus    | väga hea      | • Temperatuuritaluvus pikaajaline | 80 °C    |
| • Temperature range | -40 to +80 °C | • Vananemiskindlus (UV)           | keskmine |

### Adhesioon

|                                               |         |                                                  |         |
|-----------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------|---------|
| • Nakkuvus ABSga (esialgne)                   | 8 N/cm  | • Nakkuvus terasega (14 päeva pärast)            | 25 N/cm |
| • Nakkuvus ABSga (3 päeva pärast)             | 12 N/cm | • Nakkuvus terasega (3 päeva pärast)             | 25 N/cm |
| • Nakkuvus ABSga (kaetud kül, 3 päeva pärast) | 28 N/cm | • Nakkuvus terasega (kaetud kül, 3 päeva pärast) | 31 N/cm |
| • Nakkuvus ABSga (kaetud kül, esialgne)       | 23 N/cm | • Nakkuvus terasega (kaetud kül, esialgne)       | 25 N/cm |
| • Nakkuvus terasega (esialgne)                | 12 N/cm |                                                  |         |

## Lahtiütlus

tesa® tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelvalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa® toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värske teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=77608>