




tesa® 61315

Toote Teave



Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

• Põhimiku materjal	PET-kile	• Värvus	must
• Liimi tüüp	rikastatud akrüül	• Kattepaberi mass	80 g/m ²
• Kattepaberi tüüp	pärgamiin	• Kattepaberi paksus	69 µm
• Kogupaksus	300 µm	• Kattepaberi värvus	valge koos tesa logoga

Omadused / jõudlusväärtused

• Katkevenivus	80 %	• Staatiline nihkekindlus (40 °C)	keskmine
• Tõmbetugevus	140 N/cm	• Temperatuuritaluvus lühiajaline	200 °C
• Niiskuskindlus	väga hea	• Temperatuuritaluvus pikaajaline	100 °C
• Staatiline nihkekindlus (23 °C)	keskmine	• Vananemiskindlus (UV)	väga hea

Adhesioon

• Nakkuvus ABSga (esialgne)	16 N/cm	• Nakkuvus PCga (kaetud kül, 14 päeva pärast)	25 N/cm
• Nakkuvus ABSga (14 päeva pärast)	19.5 N/cm	• Nakkuvus PCga (kaetud kül, esialgne)	22 N/cm
• Nakkuvus ABSga (kaetud kül, 14 päeva pärast)	19.5 N/cm	• Nakkuvus PMMAga (esialgne)	22 N/cm
• Nakkuvus ABSga (kaetud kül, esialgne)	16 N/cm	• Nakkuvus PMMAga (14 päeva pärast)	25 N/cm
• Nakkuvus klaasiga (esialgne)	22 N/cm	• Nakkuvus terasega (esialgne)	20.3 N/cm
• Nakkuvus klaasiga (14 päeva pärast)	23 N/cm	• Nakkuvus terasega (14 päeva pärast)	24 N/cm
• Nakkuvus PCga (esialgne)	23 N/cm	• Nakkuvus terasega (kaetud kül, 14 päeva pärast)	25 N/cm
• Nakkuvus PCga (14 päeva pärast)	24 N/cm	• Nakkuvus terasega (kaetud kül, esialgne)	20.8 N/cm



tesa® 61315

Toote Teave

Lahtiütlus

tesa® tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelevalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa® toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värske teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=61315>