



tesa® ACXplus 79011

Toote Teave



1,1 mm kahepoolne akrüülvahtteip autode keredetailide paigaldamiseks

Toote kirjeldus

tesa® ACX^{plus} 79011 on kahepoolne akrüülvahtteip, mis on mõeldud autode keredetailide paigaldamiseks. See on kolmekihiline toode, mille mõlemad küljed on kaetud LSE-liimiga. See võib vältida vajaduse kasutada krunti. Selle tugevatoimeline LSE-liim tekitab ka ilma krundita tõhusa ja kindla sideme autode tüüpiliste kinnitusdetailidega, mille valmistamisel kasutatud plasti tüüp on LSE (nt PP ja PP/EPDM) või MSE (PMMA). Lisaks säilivad meie toote suurepärased liimimisomadused ka kõrgel 95 °C temperatuuril. Tänu viskoelastsele akrüülvahust südamikule suudab tesa® ACX^{plus} 79011 New Primerless Line summutada ja hajutada dünaamilisi ja staatilisi koormusi. Edaspidi hakatakse pakkuma ka paksusi 0,8 mm ja 1,5 mm.

Funktsioonid

Ilma krundita hea toimivus LSE-plastidel ja raskesti liimitavatel lakkidel

- Liimühenduse suurepärane stabiilsus ja kuni 95 °C temperatuuri taluvus pika aja jooksul
- PFAS/PFOS-vaba toode
- Kasutamisel tõhus ja vastupidav
- Viskoelastne akrüülvahust südamik aitab kompenseerida liimitud detailide erinevat soojuspikenemise määra
- Hea kontakt pinnaga
- Suur niiskus- ja UV-kindlus

LSE: madal pinnaenergia

MSE: keskmine pinnaenergia

Rakendused

tesa® ACX^{plus} 79011 New Primerless Line sobib mitmesuguste keredetailide püsivaks paigaldamiseks. Parima võimaliku tulemuse tagamiseks ja õige tootesoovituse andmiseks on meie eesmärk mõista täielikult teie kasutusk kohta (sealhulgas asjaomaseid aluspindu).

Kasutuskohdade näiteid:

- küljekarbi katted
- dekoratiivliistud
- spoilerid
- rattakoopad
- uksetiivad



tesa® ACXplus 79011

Toote Teave

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

• Põhimiku materjal	Vahtakrüül	• Kogupaksus	1100 µm
• Liimi tüüp	LSE	• Värvus	hall
• Kattepaberi tüüp	PE	• Kattepaberi värvus	sinine

Omadused / jõudlusväärtused

• Kemikaalikindlus	keskmine	• Temperature range	-40 to 95 °C
• Külma löögikindlus	väga hea	• Temperatuuritaluvus lühiajaline	120 °C
• Niiskuskindlus	väga hea	• Temperatuuritaluvus pikaajaline	95 °C
• Staatiline nihkekindlus (90 °C)	väga hea	• Vananemiskindlus (UV)	keskmine

Adhesioon

• Nakkuvus ABSga (esialgne)	35 N/cm	• Nakkuvus PPga (3 päeva pärast)	40 N/cm
• Nakkuvus ABSga (3 päeva pärast)	40 N/cm	• Nakkuvus terasega (esialgne)	40 N/cm
• Nakkuvus PPga (esialgne)	30 N/cm	• Nakkuvus terasega (3 päeva pärast)	40 N/cm

Lahtiütlus

tesa® tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelvalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa® toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.

Antud toote värske teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=79011>