



tesa® Professional 74921

Isekleepuv kaitsekile Glass

Toote Teave

tesa® isekleepuv kaitsekile Glass – suurte alade kaitseks ja mitmesuguste siledade pindade katmiseks

Toote kirjeldus

Isekleepuv kile sobib suurte klaasist ja muust siledast materjalist pindade kaitsmiseks. See kaitseb tõhusalt igasuguste pritsmete ja mustuse eest. Samuti kaitseb see erinevaid siledaid pindu (nt aknad, aknaraamid, peeglid ja klaasuksed) kriimustuste eest. Seda on lihtne paigaldada ja kuni kuue kuu jooksul ilma liimijälgedeta eemaldada, et puhastamine oleks lihtne.

Funktsioonid

- Lihtne paigaldada
- Kaitseb betooni- ja värvipritsmete, mustuse, tolmu, kriimustuste ja plekkide eest
- Jälgi jätmata eemaldatav kuni kuue kuu jooksul
- Korduvalt kohale asetatav
- Sile ja õhuke PE-kile

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

- | | | | |
|---------------------|------------------|--------------|-------|
| • Põhimiku materjal | polüetüleenkile | • Kogupaksus | 35 µm |
| • Liimi tüüp | veepõhine akrüül | | |

Omadused / jõudlusväärtused

- | | | | |
|---|---------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| • Katkevenivus | 200 % | • Niiskuskindlus | keskmine |
| • Tõmbetugevus | 5.5 N/cm | • Piiritlemise kattematerjal | LDPE |
| • Application temperature from | -5 °C | • Rebenemiskindel | no |
| • Eemaldatav jääkideta ... päeva pärast | 180 days | • Sobiv krobelistele pindadele | ei |
| • Jäägivaba eemaldus | yes | • Sobiv tundlikele pindadele | yes |
| • Kasutustemperatuur kuni | 60 °C | • UV-kindlus siseruumides | 29 g/m ² |
| • Lihtne eemaldada | yes | • Water resistance | medium |
| • Materjal | LDPE (Low-density polyethylene) | | |

Adhesioon

- | | |
|---------------------|----------|
| • Nakkuvus terasega | 0.8 N/cm |
|---------------------|----------|



tesa® Professional 74921

Isekleepuv kaitsekile Glass

Toote Teave

Säilitamine ja tingimused

Säilitamine ja tingimused

tesa® Self-adhesive Protection Film - Glass should be stored away from sunlight, humidity between 10% and 70%, temperature between 5°C and 30°C.

Lahtiütlus

tesa® tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelevalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa® toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värske teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?mp=74921>