



tesa® 59652

Toote Teave



Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

• Põhimiku materjal	PET-kile	• Värvus	must
• Liimi tüüp	rikastatud akrüül	• Kattepaberi mass	80 g/m ²
• Kattepaberi tüüp	paber	• Kattepaberi paksus	69 µm
• Kogupaksus	205 µm	• Kattepaberi värvus	pruun/sinine logo

Omadused / jõudlusväärtused

• Katkevenivus	50 %	• Pehmendikindlus	keskmine
• Tõmbetugevus	20 N/cm	• Staatiline nihkekindlus (23 °C)	väga hea
• Kemikaalikindlus	keskmine	• Staatiline nihkekindlus (40 °C)	väga hea
• Minimaalne temperatuuri taluvus	-40 °C	• Temperatuuritaluvus lühiajaline	200 °C
• Nake	keskmine	• Temperatuuritaluvus pikaajaline	100 °C
• Niiskuskindlus	väga hea	• Vananemiskindlus (UV)	keskmine

Adhesioon

• Nakkuvus ABSga (esialgne)	10.8 N/cm	• Nakkuvus PETga (14 päeva pärast)	11.9 N/cm
• Nakkuvus ABSga (14 päeva pärast)	11.9 N/cm	• Nakkuvus PPga (14 päeva pärast)	8.8 N/cm
• Nakkuvus alumiiniumiga (esialgne)	10.2 N/cm	• Nakkuvus PPga (kaetud külj, esialgne)	6 N/cm
• Nakkuvus alumiiniumiga (14 päeva pärast)	12.6 N/cm	• Nakkuvus PSga (esialgne)	10.4 N/cm
• Nakkuvus PCga (esialgne)	12.2 N/cm	• Nakkuvus PSga (14 päeva pärast)	12.1 N/cm
• Nakkuvus PCga (14 päeva pärast)	13.4 N/cm	• Nakkuvus PVCga (esialgne)	9.6 N/cm
• Nakkuvus PEga (esialgne)	5.6 N/cm	• Nakkuvus PVCga (14 päeva pärast)	12.8 N/cm
• Nakkuvus PEga (14 päeva pärast)	6.6 N/cm	• Nakkuvus terasega (esialgne)	11.5 N/cm
• Nakkuvus PETga (esialgne)	9.8 N/cm	• Nakkuvus terasega (14 päeva pärast)	14 N/cm



tesa[®] 59652

Toote Teave

Lahtiütlus

tesa[®] tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelvalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa[®] toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värse teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=59652>