

tesa® ACXplus 79108

Tooteteave



0,8 mm kahepoolne akrüülvahtteip autole väliste keredetailide paigaldamiseks

Toote kirjeldus

tesa® ACX^{plus} 79108 on kahepoolne akrüülvahtteip autole väliste keredetailide paigaldamiseks. See on kolmekihiline toode, mille mõlemad küljed on kaetud LSE-liimiga. See võib välistada vajaduse kasutada krunti. Selle tugevatoimeline LSE-liim tekitab ka ilma krundita tõhusa ja kindla sideme autode tüüpiliste keredetailidega, mille valmistamisel kasutatud plasti tüüp on LSE (nt PP ja PP/EPDM). Lisaks säilivad meie toote suurepärase liimimisomadused ka kõrgel 95 °C temperatuuril. Tänu viskoelastsele akrüülvahust südamikule suudab tesa® ACX^{plus} 79108 New Primerless Line summutada ja hajutada dünaamilisi ja staatilisi koormusi.

- Saadaval on ka paksused 1,1 mm ja 1,5 mm.

Funktsioonid

Toimib LSE-tüüpi plastil hästi ilma krundita

- Liimühenduse suurepärase stabiilsus ja kuni 95 °C temperatuuri taluvus pika aja jooksul
- PFAS/PFOS-vaba toode
- Kasutamisel tõhus ja vastupidav
- Viskoelastne akrüülvahust südamik aitab kompenseerida liimitud detailide erinevat soojuspikenemise määra
- Hea kontakt pinnaga
- Suur niiskus- ja UV-kindlus

LSE: madal pinnaenergia

MSE: keskmine pinnaenergia

Rakendused

tesa® ACX^{plus} 79108 New Primerless Line sobib mitmesuguste väliste keredetailide püsivaks paigaldamiseks. Parima võimaliku tulemuse tagamiseks ja õige tootesoovituse andmiseks on meie eesmärk mõista täielikult teie kasutuskohhta (sealhulgas asjaomaseid aluspindu).

Kasutuskohdade näiteid:

- Küljekarbi plastdetailid
- Parkimisanduri hoidik kaitseraua
- Rattakoopa plastdetailid
- Uksetiiva plastdetailid

tesa® ACXplus 79108

Tooteteave

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

• Põhimiku materjal	vahtakrüül	• Kogupaksus	800 µm
• Liimi tüüp	LSE	• Värvus	hall
• Kattepaberi tüüp	PE	• Kattepaberi värvus	sinine

Omadused / jõudlusväärtused

• Kemikaalikindlus	keskmine	• Temperature range	-40 to 95
• Külma löögikindlus	väga hea	• Temperatuuritaluvus lühiajaline	120 °C
• Niiskuskindlus	väga hea	• Temperatuuritaluvus pikaajaline	95 °C
• Staatiline nihkekindlus (90 °C)	väga hea	• Vananemiskindlus (UV)	keskmine

Adhesioon

• Nakkuvus PPga (esialgne)	30 N/cm	• Nakkuvus PPga (3 päeva pärast)	40 N/cm
----------------------------	---------	----------------------------------	---------

Lahtiütlus

tesa® tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelvalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa® toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värske teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=79108>