




tesa® 72431

Toote Teave



Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

• Liimi tüüp	modifitseeritud akrüül	• Kattepaberi mass	105 g/m ²
• Kattepaberi tüüp	PET	• Kattepaberi paksus	75 µm
• Kogupaksus	200 µm	• Kattepaberi värvus	läbipaistev
• Värvus	black		

Omadused / jõudlusväärtused

• Temperatuuritaluvus lühiajaline	90 °C	• Vananemiskindlus (UV)	väga hea
• Temperatuuritaluvus pikaajaline	180 °C		

Adhesioon

• Nakkuvus ABSga (3 päeva pärast)	15.5 N/cm	• Nakkuvus PCga (3 päeva pärast)	15.5 N/cm
• Nakkuvus alumiiniumiga (esialgne)	9.5 N/cm	• Nakkuvus terasega (esialgne)	13.5 N/cm
• Nakkuvus PCga (esialgne)	11.5 N/cm	• Nakkuvus terasega (3 päeva pärast)	17 N/cm

Lahtiütlus

tesa® tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelevalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa® toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värske teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=72431>